

weber DT

desmoldeante para texturado de revestimientos minerales

- Desmoldeante líquido incoloro
- Permite el texturado superficial con rodillos y moldes
- Sobre colores suaves
- Efecto hidrófugo superficial
- Incrementa la durabilidad de la fachada
- Transpirable

APLICACIONES



- Desmoldeante líquido para el texturado del revestimiento mineral de altas prestaciones, **weber.therm clima**.
- En colores suaves.
- Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.

COMPOSICIÓN



Resinas en fase solvente y aditivos orgánicos.

RECOMENDACIONES DE USO



- Temperatura de empleo entre 5 y 35°C.
- No mojar la superficie durante la fase de secado.
- No aplicar con lluvia.
- Limpiar las herramientas utilizadas con disolvente universal.

CONSEJOS PRÁCTICOS



- **weber DT** es un producto inflamable.
- No fumar durante la aplicación.
- No respirar los vapores.
- No verter en el alcantarillado.
- En interiores ventilar el local.

PRESENTACIÓN

Bidón de plástico de 25 litros.

Palets de 800 litros (32 unidades).

RENDIMIENTO

100 ml/m².

COLORES

Líquido incoloro.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



OBSERVACIONES



- No texturar **weber.therm clima** hasta que haya perdido toda la humedad superficial y haya iniciado un ligero endurecimiento en superficie. Este tiempo puede variar ostensiblemente en función de las condiciones ambientales que se den durante la jornada de trabajo.
- Proceder al texturado, rociando previamente el rodillo de texturado **weber DT**. Si el color de **weber.therm clima** es claro, se puede rociar fina y homogéneamente la superficie del mismo, siempre que haya perdido la humedad superficial.
- Con colores intensos no es recomendable pulverizar la superficie para evitar el riesgo de la aparición de destonificaciones.
- Tomar especial precaución cuando se texturen colores oscuros y/o intensos, ya que aumentan el riesgo de aparición de destonificaciones.
- En caso de aparecer destonificaciones, se puede aplicar una veladura acrílica para homogeneizar el color.
- Evitar un exceso de **weber DT** sobre la superficie a texturar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE



- La aplicación de **weber.therm clima** se realizará según las indicaciones del producto.
- La superficie debe ser lisa y el material debe encontrarse fresco para garantizar el buen acabado estético del texturado.

MODO DE EMPLEO



weber DT viene listo al uso. Con un pulverizador manual, aplicar directamente sobre la superficie de **weber.therm clima**, o bien sobre el rodillo, previamente al texturado. Con colores intensos rociar únicamente el rodillo, extremando las precauciones descritas en el apartado de "Observaciones".



Texturar suave y homogéneamente la superficie del material con el rodillo seleccionado...



... obteniendo así el acabado deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Características de empleo

Rendimiento	100 ml/m ²
Conservación	12 meses

Características técnicas generales

Densidad	0,95 kg/l
Formato	Monocomponente
Viscosidad	Tipo acuosa

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Sistema de la calidad
ISO 9001 certificado
por Aenor con el
nº ER-0557/1996

