

KOLASOL[®]

morteros el sol[®] s.l.



MORTEROL[®]

LADRILLO HIDROFUGADO

DEFINICIÓN

MORTEROL LADRILLO HIDROFUGADO es un mortero técnico especialmente diseñado para la colocación de ladrillo aplanillado hidrofugado, utilizado para exteriores.

PROPIEDADES

Producto compuesto por cemento gris, áridos de alta calidad con granulometría seleccionada y aditivos específicos, que le proporcionan al producto propiedades tales como: alta adherencia, trabajabilidad, rápido fraguado, altas resistencias mecánicas

SOPORTES

Al igual que para la utilización de morteros tradicionales, éstos deben estar limpios, sin polvo, grasas, etc. con la adecuada resistencia y correctamente humedecidos, evitándose su utilización sobre yesos, material disgregable, pinturas, etc.

MODO DE EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta que se de una buena homogeneización, a razón de aproximadamente 4,5L por saco de 25 Kg.
- Dejar reposar la masa unos 5 minutos y reamasar.
- Asegurarse que los ladrillos sean resistentes y estén exentos de polvo, suciedad, aceite, grasa, cera, etc...
- Aplicar de la manera tradicional con un palustre de albañil, rellenando la plantilla con la pasta e ir levantando la pared.
- La limpieza final con la ayuda de un estropajo o un paño

morteros el sol s.l.

Cno. Alarcos Km 0,300 C.P 13170 MIGUELTURRA (C.Real)
Tf:926240097; fax: 926240098 WWW.kolasol.com
Email: info@kolasol.com

RECOMENDACIONES



✓ No debe aplicarse por debajo de 5°C o por encima de 30°C, ni con riesgos de lluvias, vientos fuertes, sol directo y/o riesgo de heladas.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Resistencia a compresión (según UNE EN 1015-11): > 10N/mm²
- ✓ Densidad aparente en polvo: 1,6±0,3 Kg/dm³
- ✓ Densidad aparente en pasta (según UNE EN 1015-6): 1,7±0,2 Kg/dm³
- ✓ Densidad aparente mortero endurecido(según UNE EN 1015-10): 1,7±0,2Kg/dm³
- ✓ Reacción frente al fuego (según UNE EN 13501-1): Clase A1
- ✓ Permeabilidad al vapor de agua (según UNE EN 1745): μ15/35
- ✓ Durabilidad: NPD

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Sacos de doble hoja papel kraff, con lámina plástica intermedia, contenido aprox. 25 kg colocados en palets de 64 sacos. Caducidad de hasta 12 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en lugar cubierto y seco.

Estas instrucciones de uso están dadas según nuestro honesto entender y no presupone compromiso. El consumidor debe verificar los productos de cara a su utilización. En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitaría al valor de la mercancía usada.

**telefono de atención al cliente:
926240098**

morteros el sol s.l

Cno. Alarcos Km 0,300 C.P 13170 MIGUELTURRA (C.Real)
Tf:926240097; fax: 926240098 WWW.kolasol.com
Email: info@kolasol.com