


## Designación del producto

<b>Grupo del producto:</b>	Bandas transportadoras y de procesamiento de alto rendimiento
<b>Subgrupo del producto:</b>	Bandas transportadoras y de procesamiento de caucho
<b>Segmento industrial:</b>	Manutención general; Embalaje; Transformado de papel; Fabricación y procesado de papel
<b>Aplicaciones de la correa:</b>	Banda de transporte general; Banda para transporte de papel; Banda curva
<b>Características especiales:</b>	Resistente a la abrasión; Resistente a los productos químicos; Coeficiente de fricción constante; Superficie de gran fricción; Resistente al aceite; Adecuado para banda curvilínea
<b>Modo de utilización/transporte:</b>	Declinado; Horizontal; Inclinado

## Diseño del producto (ampliado)



## Construcción del producto/Diseño

<b>1 Lado de transporte (material):</b>	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
<b>1 Lado de transporte (superficie):</b>	Grabado textil rugoso
<b>1 Lado de transporte (propiedad):</b>	Adhesivo
<b>1 Lado de transporte (color):</b>	Verde
<b>2 Capa de tracción (material):</b>	Poliéster (PET)
<b>Número de tejidos:</b>	2
<b>3 Cara de marcha/Lado de polea (material):</b>	Tejido de poliéster (PET)
<b>3 Cara de marcha/Lado de polea (superficie):</b>	Tejido
<b>3 Cara de marcha/Lado de polea (color):</b>	Blanco

## Características del producto

<b>Mesa de apoyo:</b>	Sí
<b>Rodillos soporte:</b>	Sí
<b>Instalación de cinta cóncava:</b>	No
<b>Instalaciones curvas, bandas curvilíneas:</b>	Sí
<b>Barra de frente:</b>	No
<b>Antiruido:</b>	No
<b>Propiedades antiestáticas:</b>	Sí
<b>Detector de metales:</b>	No
<b>Inflamabilidad:</b>	Sin propiedades específicas de prevención de llama
<b>Apto para uso alimentario FDA:</b>	No use intended
<b>Apto para uso alimentario USDA:</b>	Sin aplicaciones específicas
<b>Apto para uso alimentario EU:</b>	No

## Datos técnicos

Grosor:	1.9 mm.	0.07 en.
Masa de la correa (peso de la correa):	1.8 kg/m <sup>2</sup>	0.37 lbs./sq.ft
Radio de la barra de frente (mínimo):	NA mm.	NA en.
Diámetro de la polea (mínimo):	40 mm.	1.6 en.
Diámetro mínimo de la polea con contraflexión:	50 mm.	2 en.
Carga para 1% de extensión (k1% estático) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155 / EN ISO21181):	21 N/mm	120 lbs./in
Fuerza de tracción para 1% de alargamiento después de la relajación (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155):	14 N/mm	80 lbs./in
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho:	20 N/mm	114 lbs./in
Temperatura de funcionamiento admisible (continua):	Min -20 °C Max 100 °C	Min -4 °F Max 212 °F
Coefficiente de fricción sobre la mesa de apoyo de acero decapado:	0.20 [-]	0.2 [-]
Ancho de fabricación sin costuras:	2400 mm.	94 en.

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

## Datos técnicos adicionales

Resistencia química:	<p>Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química:  <a href="http://www.habasit.com/es/resistencia-productos-quimicos.htm">http://www.habasit.com/es/resistencia-productos-quimicos.htm</a></p> <p>Para detalles adicionales, rogamos contacte con su representante Habasit local.</p>
Instrucciones de instalación y manejo:	No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%.; Instale la banda floja y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.
Limitaciones:	Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 94/9) y - por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

## Almacenamiento

For detailed information consult 'Storage and handling requirements for belts and machine tapes' or contact Habasit. Proteja las bandas de la luz solar/radiación UV/polvo y suciedad. Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original.

## Leyenda

*	Sin valor de cálculo
2)	Los productos que contienen diversos materiales de revestimiento como elastómeros / fibras naturales / siliconas etc. no están sujetos a la Directiva 2002/72/EC
3)	CLA; Coordinación de la línea central - valor medio RA (en los EE.UU. también media aritmética (AA)) desde el pico máximo a la parte inferior RT para superficies fabricadas por arranque de viruta
8)	Debido al elevado coeficiente de fricción de la cara de recorrido/pole; la adecuabilidad para utilización con plataformas de deslizamiento es limitada
	German federal institute for risk assessment (Bundesinstitut fuer Risikobewertung)
EEC	Comunidad Económica Europea
EU	Unión Europea (Directiva 2002/72/EC)
FDA	Administración de alimentos y medicamentos
NA	No disponible
NAP	No aplicable
USDA	Ministerio de Agricultura de los EE.UU. (Servicio de Inspección y Seguridad de los Alimentos - Washigton D.C.)
JFRL	Japan Food Research Laboratory

## Exención de responsabilidad

---

### **Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas**

Habasisit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos").

¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE EstrictAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasisit así como en los manuales de instalación y operación.

Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso.

SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN ?EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN?. HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS.?

---