

2K Filler 540 Grey RTS



Ficha Técnica

05 / 10 / 2010

L2.02.05 Iberia Esp


Imprimaciones/Aparejos

Descripción


Aparejo de dos componentes de secado rápido en aerosol.

Para su aplicación tanto sobre pequeñas reparaciones como en grandes superficies. El producto reacciona al colocar el tapón rojo en la base del aerosol y presionar.

Preparación



Agitar bien



Colocar el tapón en la base del aerosol




Presionar para activar


Aplicación



Agitar 2 minutos antes de usar




Distancia 20-30 cm



Aplicar 2 capas

Evaporación




5 - 10 minutos a 20°C entre capas

Después de usar



Invertir el aerosol y presionar para limpiar la boquilla

Secado




20°C

60°C

3 horas

25 minutos

Lijado



P400 – P500

Protección



Usar protección respiratoria adecuada.

Leer completamente esta Ficha Técnica para información detallada del producto

2K Filler 540 Grey RTS



Ficha Técnica

05 / 10 / 2010

L2.02.05 Iberia Esp

Imprimaciones/Aparejos

Descripción

Aparejo de dos componentes de secado rápido en aerosol.

Para su aplicación tanto sobre pequeñas reparaciones como en grandes superficies. El producto reacciona al colocar el tapón rojo en la base del aerosol y presionar.

Producto y aditivos

Producto Lesonal 2K Filler 540 Grey RTS

Base química 2K Filler 540 Grey - Resinas acrílicas
Hardener (integrado en el envase) - Poli-isocianatos

Activación del producto Activar el producto acoplando el botón rojo en la base del aerosol y presionándolo.
Agitar como mínimo durante 2 minutos antes de usar.
Después de usar, invertir el aerosol y pulverizar para limpiar la boquilla.

Escala de grises Utilizar 2K Filler 540 a pistola en caso que se recomienda utilizar una escala de grises.

Modo de empleo

Sustratos Acabados originales, incluidos termoplásticos acrílicos
Pequeñas zonas lijadas en acero y acero galvanizado
Lesonal Polyester Body Fillers
Lesonal Polyester Spraying Filler
Lesonal 1K Etch Primer (RTS)
Lesonal 1K Multi Plastic Primer (RTS)
Lesonal 2K Epoxy Primer

Preparación del sustrato Antes de realizar cualquier trabajo de lijado, limpiar a fondo la superficie con Lesonal Degreaser.

Acero: Eliminar el posible óxido y lijar hasta conseguir una superficie limpia.
Acero galvanizado: Lijar hasta conseguir una superficie limpia.
Acabados originales: Lijar a P180 - P280 en seco, o P280 - P400 al agua.
Lesonal Polyester Body Filler – Lijado final con P180 / P280 en seco.
Una vez acabado el proceso de lijado y antes de la aplicación de 2K Filler 540 Grey RTS, desengrasar de nuevo con Lesonal Degreaser.

2K Filler 540 Grey RTS

LESONAL

Ficha Técnica

05 / 10 / 2010

L2.02.05 Iberia Esp

Imprimaciones/Aparejos

Vida útil 1 año**Precaución** Este producto contiene isocianatos. Utilizar siempre equipos de protección personal adecuados y aplicar sólo en instalaciones especialmente diseñadas para aplicar productos con isocianato.**VOC** 2004/42/IIIB(E)(840)578

El valor límite fijado por la UE para este producto (categoría: IIB.E) en forma listo al uso es de máx. 840 g/litro en VOC.

El contenido en VOC de este producto en forma listo al uso es de máx. 578 g/litro.

SÓLO PARA USO PROFESIONAL

NOTA IMPORTANTE: La información de esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y se basa en nuestros conocimientos y en las leyes vigentes: cualquier persona que use el producto para cualquier otro propósito distinto al específicamente recomendado en la ficha técnica sin obtener primero nuestra autorización por escrito acerca de la idoneidad del producto para los fines perseguidos, lo hace bajo su propia responsabilidad. También es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos establecidos en las normas y legislación locales. Lea siempre la hoja de datos técnicos del producto si está disponible. Todas las recomendaciones o cualquier declaración hecha acerca del producto por nosotros (ya sea en esta hoja de datos o en otra), es correcta en cuanto a los conocimientos expuestos, pero no tenemos ningún control sobre la calidad o el estado del sustrato o los muchos factores que afectan al uso y a la aplicación del mismo. Por lo tanto, a menos que acordemos lo contrario por escrito, no aceptamos responsabilidad alguna por la utilización del producto o por cualquier pérdida o daño que surja de la utilización del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos que se exponen, están sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Usted debe solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a una posible modificación en base a la experiencia y puesta en uso del producto y a nuestra política de desarrollo continuo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Los nombres de marca mencionados en esta hoja técnica son marcas registradas o con licencia de AkzoNobel.

Oficina central

AkzoNobel Car Refinishes BV, PO Box 2170 3 BA Sassenheim, Países Bajos. www.Lesonal.com