



## FICHA TECNICA

### MONOCAPA XTRA

Código: 309

<b>Descripción</b>	Pintura plástica mate basada en emulsión de vinilo y etileno.	
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cubrición total con una mano</li> <li>* Máxima lavabilidad y gran resistencia al frote húmedo</li> <li>* No salpica</li> <li>* Secado rápido</li> </ul>	
<b>Usos</b>	Para el pintado y decoración de paredes y techos tanto en interior como en exterior. Por sus propiedades de inocuidad está indicado para el pintado de superficies que deban estar en contacto con alimentos	
<b>Colores y tamaños</b>	Blanco 4 L	
<b>Características técnicas</b>	<u>Composición</u> Vehículo fijo Pigmentos  Disolvente Aspecto Densidad Blanco Colores Secado a 23°C Repintado a 23°C  Rendimiento teórico Valor COV	Copolímero de acetato de vinilo y etileno Dióxido de Titanio, pigmentos sin plomo y cargas minerales. Agua. Mate  1.47 ± 0,03 Entre 1,46 y 1,48 según color 30 minutos. Pasadas 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. 10 - 14 m <sup>2</sup> / litro. Valor límite en UE para este producto ( <b>cat. A/a</b> ): <b>75</b> g/l (2007) <b>30</b> g/l (2010). Este producto contiene un máximo de <b>15</b> g/l COV.
<b>Modo de empleo</b>	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación Disolvente Dilución  Limpieza de utensilios Temperatura de aplicación  <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa  Superficies nuevas   Acabado	Brocha, rodillo o pistola Agua Listo al uso para brocha y rodillo, para pistola diluir convenientemente Agua. Entre 5 y 35°C  Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.  <b>Yeso y Cemento</b> Aplicar una primera capa con Brufix.  <b>Madera</b> Imprimir con la Preparación para madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer Acrylic.  Aplicar una capa con el producto sin diluir.

	<p>Superficies pintadas</p> <p><u>Observaciones</u></p> <p>Las superficies muy absorbentes deben ser imprimadas con Brufix. Si además la superficie es pulverulenta debe fijarse con la Preparación Fijadora Universal Bruguer.</p> <p>Las posibles manchas ocasionadas por humos de tabaco o filtraciones de agua deben aislarse con la Preparación Madera Sellatine para evitar sangrados posteriores.</p>	<p>Si la pintura antigua está en buen estado, lávela con un trapo humedecido con agua y un poco de jabón y aplique una capa de pintura.</p> <p>Si la pintura antigua está en mal estado o tiene una adherencia deficiente, deberá eliminarse hasta conseguir un soporte firme y saneado. Reparar con Pasta Tapagrietas Bruguer si fuera necesario y proceder como en superficies nuevas.</p> <p>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.</p>
<p><b>Información adicional</b></p>	<p>Instrucción de seguridad</p> <p>Tiempo de almacenaje</p>	<p>Consultar etiquetado del envase.</p> <p>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad</p> <p>24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.</p>

Versión (mes/año): 05/11



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

