

FICHA TECNICA

Edición: Enero 2006

1. Producto: **OXIGEL PAVONADO. PARTICULA FINA** Cód. D0 136

Esmalte antioxidante con estructura de gel para la protección y decoración de superficies de hierro en exteriores e interiores.

- * Excelente resistencia a la intemperie.
- * Rapidez de secado.
- * Gran dureza.
- * Protección anticorrosiva, interiores y exteriores.
- * No descuelga.
- * Excelente efecto decorativo.
- * Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23727)

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Alquídic.
- * Acabado: Metálico mate (forja con partícula fina).
- * Color: Negro 0531 y Gris 0801.
- * Rendimiento: 10-12 m²/lt. y mano, según estado de la superficie.
- * Densidad: 1,56 ± 0,03 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 50 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 4-5 horas.
- * Repintado: 24 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Alto 25,00-50,00% Valor límite de la UE para el producto A/i: 500 g/l (2010), contenido máximo en COV 400 g/l.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

- * Sobre todo tipo de superficies de hierro, limpiar y desengrasar correctamente. Eliminar el óxido por cepillado o lijado. Se recomienda para superficies al exterior y ambientes medianamente corrosivos, dar una mano previa de VALFOS Símil MINIO.
- * Galvanizados y aluminio, desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla para quitar brillo y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.

FICHA TECNICA	
Producto: <i>OXIGEL PAVONADO. PARTICULA FINA</i>	Cód. D0 136
4. Modo de empleo: * Producto listo al uso, no diluir. * Aplicación brocha/rodillo: Al homogeneizar el producto se obtendrá una viscosidad adecuada para su aplicación, no diluir. Si se deja en reposo volverá a coger la estructura de gel. * Aconsejamos dos manos de acabado para obtener la máxima uniformidad de aspecto. * Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 5-10% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine. El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE. * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White-Spirit.	
5. Envase y etiquetado: Formatos: 0,750 lt. – 4 lt. Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.	
6. Conservación: * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.	
7. Aplicaciones: <i>Ideal para la decoración anticorrosiva de superficies férricas y/o decoración de cualquier superficie, cuando se quiera conseguir aspecto a hierro forjado pavonado (partícula fina) tanto en interiores como en exteriores.</i>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.