

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN B-689/3

COMPOSICIÓN

Adhesivo de cianocrilato de fraguado rápido.

APLICACIÓN

Uso general. Plásticos, metales, cerámica vidrio y materiales no porosos en general.
Fraguado rápido (reticulación en algunos segundos a temperatura ambiente). Fácil utilización.

TIEMPO DE SECADO

METAL-METAL <15 segundos
PLASTICO-PLASTICO <7 segundos
GOMA / GOMA < 3 segundos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	VISUAL		Líquido incoloro
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	12-25
Capacidad de relleno		mm	0.075
Temperaturas máximas		°C	-50 a +80
Rapidez con acelerador		s	<5
Rapidez sin acelerador		s	5-35

MODO DE EMPLEO

- Limpiar y secar las superficies. Eliminar el polvo y desengrasar con acetona o tricloroetileno.
- Aplicar una capa delgada de adhesivo sobre una cara sin esparcirla y después unir con el otro soporte lo más rápido posible.
- El adhesivo puede depositarse manualmente o con la ayuda de un aplicador automático.
- La cantidad usual a depositar es de 5 mg/cm².
- Sólo es necesario aplicar una simple presión para mantener en contacto los soportes durante el endurecimiento del adhesivo.

PRECAUCIONES

El cianoacrilato es peligroso, pega la piel y los párpados en segundos. Mantener fuera de los niños. No ingerir ni respirar sus vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos con el uso debido de guantes adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con agua abundante y acuda a un médico de urgencia. En caso de ingestión, el producto polimeriza inmediatamente en la boca, haciendo imposible tragar, pero vigilar los riesgos de ahogamiento. Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ENVASADO

Cajas de 12 unidades con tarros de 20g.

ALMACENAJE

12 meses en los envases originales y herméticamente cerrados a temperatura ambiente en lugar seco y resguardado de la luz.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo. La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.