TAPAGRIETAS CAPA FINA (0-2 mm)

PLASTE EN POLVO

Para enlucir, alisar y tapar grietas

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes interiores absorbentes como: yeso, placa de cartón yeso, pinturas antiguas, cemento, hormigón, madera,...
- Tendido de paredes nuevas.
- Alisado y nivelado de paredes después de arrancar papel pintado.
- Relleno de pequeños desperfectos: desconchados, agujeros, fisuras, grietas...

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Proporciona un acabado fi no, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados...
- Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana. Lijado rápido y sencillo.
- Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura.
- Buena adherencia. Secado rápido.
- No merma en el espesor recomendado.

PRESENTACION

Estuche cartón con bolsa de plástico 1 kg./ 20 estuches-caja / 36 cajas - palet

Estuche cartón con bolsa de plástico 5 kg./ 4 estuches-caja / 28 cajas - palet

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

TAPAGRIETAS CAPA FINA (0-2 mm)

Nota: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

MODO DE EMPLEO

Soporte

- Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras.
- Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas.

- Imprimar soportes muy absorbentes.
- Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Aplicación

- Añadir 2 partes de TAPAGRIETAS CAPA FINA sobre 1 de agua, buscando el punto idóneo de trabajo a base de pequeños añadidos de agua, y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante 6 horas a 20ºC.

- Aplicar con llana o espátula de acero inoxidable.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.
- No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Base del ligante	Plolimetros en fase acuosa
Diluyente	Agua
Densidad aparente del polvo	Aprox. 0,70gr/cm³
Densidad aparente de la pasta	1.65±0.05g/cc
Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Olor	Perfume lavanda
Granulometria	5Kg /cm²
Dureza	Shore C:80±5
Resistencia al fuego	Incombustible M0, sobre soporte M0
Fungicida	

APLICACIÓN	
Temperatura Aplicación	Entre 5ºC y 30ºC
Mezcla	0,4l de agua por 1Kg de polvo
Herramienta	Llana lisa o espátula
Limpieza herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	5mm
Tiempo de trabajo	6horas a 20ºC
Consumo teórico	1,1kg por m² y mm de espesor
Tiempo de secado	2-4hs por cada mm de capa, variable según condiciones ambientales
Lijado / Pintado	Después de seco

grupopuma
Garantía para la construcción

Grupo Puma S.L.
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba - ESPAÑA
Atención al cliente: 901 11 69 12
grupopuma@grupopuma.com
Apoio ao cliente: 932 50 50 94
International Service: +34 957 76 40 40
gpx@grupopuma.com
www.grupopuma.com