



## Ficha Técnica **PINTURA ACRILICA SUELOS**

### DESCRIPCIÓN

Formulada para el pintado de pistas de tenis y suelos porosos.  
Tiene buena resistencia a la abrasión, al agua y a la intemperie.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Pistas de tenis de cemento y aglomerado de asfalto, pistas deportivas o suelos de naves y zonas no sometidas a tráfico y desgaste duro.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica	
<b>Acabado:</b>	Satinado	
<b>Color:</b>	Rojo Tenis, Verde Frontón y Gris.	
<b>Densidad:</b>	1,3 Kg/Litro	
<b>Rendimiento:</b>	8-12 m <sup>2</sup> /Litro y mano, según superficie.	
<b>Secado:</b>	Al tacto: 30-60 minutos	Repintado: 4-6 horas
<b>Envases</b>	15 y 4 Litros	

### MODO DE EMPLEO

**Aplicación:** Brocha, rodillo y pistola

**Diluyente y limpieza utensilios:** Agua.

**Superficies nuevas:** Aplicar una 1ª capa diluida un 10-15% y la 2ª sin diluir sobre superficies de cemento bien fraguado, firme, compacto, seco y exento de polvo, grasa, etc.

Si la superficie es excesivamente lisa o bruñida, se procederá a un cepillado enérgico, mejor con máquina abrasiva, al objeto de abrir poro para que la pintura pueda adherirse perfectamente.  
No aplicar sobre suelos de cemento bruñidos que no han sido construidos para ser pintados.

**Superficies viejas:** Tratar como las nuevas bruñidas, realizando previamente una prueba en las condiciones reales de uso.

**Repintado:**

Si la pintura se halla en **buen estado**, limpiar a fondo mediante agua potable a presión, dejar secar y aplicar 1 ó 2 capas, tal cual o ligeramente diluida (5%).

Si la pintura está en **mal estado**, eliminarla por completo y proceder como superficie nueva.

### RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con tiempo lluvioso.

No utilizar las pistas deportivas y suelos hasta transcurridos 4-5 días.