



CERA BLANDA EN BARRAS COD. 15T

DESCRIPCION

Mezcla de ceras minerales coloreada con tintes de tierra y óxidos. Aplicación fácil. Colores entremezclables. Resistencia mecánica y térmica limitadas.

CAMPOS DE APLICACION

Para la reparación de pequeños daños en la madera, como por ejemplo arañazos, grietas, pequeños agujeros y marcas de presión en superficies planas. Para madera maciza así como contrachapados, tableros o superficies plásticas. Para superficies que no estén sujetas a un uso intenso. Recomendado para superficies interiores.

DATOS TECNICOS

Temperatura de reblandecimiento:	66°C (ISO 2207)
Temperatura de goteo:	74°C (DIN 51801)
Estabilidad mecánica:	Limitada. La cera se deforma si es sometida a fuertes presiones mecánicas.
Repintado:	Con esmaltes y lacas
Adherencia:	Buena adherencia sobre todas las superficies arriba mencionadas.
Caducidad:	Ilimitada (almacenaje a temperatura ambiente en envases originales precintados.)
Tamaño:	Barras de 6 x 8 cm. envasadas en una caja de cartón.

MODO DE EMPLEO

Eliminar todas las partículas sueltas o zonas mal adheridas. Prestar especial atención a los límites puntiagudos de las zonas dañadas. Utilice pequeñas cantidades de cera y rellene las zonas dañadas. Aplanar y eliminar el exceso de cera blanda aplicada. No es preciso tomar precauciones especiales para los residuos de cera, pueden desecharse junto con los residuos domésticos.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Agosto 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

