



BARNIZ CERA ECOLOGICO

Interiores - Exteriores. Satinado
COD. V38

DESCRIPCION

Barniz alquídico incoloro de aspecto encerado para la protección y alta decoración de toda clase de construcciones de madera en interiores y exteriores. Da a la madera un acabado satinado de gran riqueza y tacto sedoso. Secado rápido, no gotea ni descuelga. Duro y flexible. Contiene estabilizantes especiales para una larga resistencia y duración. Sin olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Aspecto:	Satinado
Color:	Incoloro
Densidad:	1,03 - 1,05kg/l
Secado, 23°C 50% HR:	3 - 4h
Repintado:	24 h
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y Dilución:	Brocha: 5% (*) Rodillo: 5% Pistola: 10%
Rendimiento:	10 - 12m ² /l
Volumen Sólidos:	36 - 38%
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COVs 65 g/l.
En envases de:	2,5l, 500 y 250ml.

* 1^a Capa, madera sin barnizar

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

Superficies no barnizadas:

En interiores: Aplicar 2-3 capas.

En exteriores: Para evitar la formación de mohos y ennegrecidos, preparar con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al agua, terminando con 3 capas de Barniz Cera Ecológico.

Superficies ya barnizadas:

Si los viejos barnices están en buen estado, lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente. Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

- **Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar Servicio técnico.

PRECUACIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2008

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934-797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23
Fax: +34-934-797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.