

**FICHA TECNICA**Edición: Enero 2007  
Sustituye la de fecha: Abril 2003**1. Producto: VALFOS *símil* MINIO****Cód. D0 105 0410**

*Imprimación anticorrosiva sin plomo para superficies férricas exteriores e interiores.*

- \* **Secado rápido.**
- \* **Gran cubrición.**
- \* **Alto poder anticorrosivo.**
- \* **Flexible.**
- \* **Fácil aplicación.**
- \* **Mejora la adherencia y el aspecto del acabado.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Sintético - Grasa.
- \* Acabado: Satinado.
- \* Color: Naranja.
- \* Rendimiento: 14-16 m<sup>2</sup>/lt. y mano, según estado de la superficie.
- \* Densidad: 1,47 ± 0,02 kg/lt.
- \* Volumen de sólidos: 56 ± 1%.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa
- \* Fuera de polvo: 30 min
- \* Secado: 1-2 horas.
- \* Repintado: 24 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Medio 8,00-24,99%. Valor límite de la UE para este producto A/i: 600 g/L (2007) 500 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 342 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:**

Las superficies a pintar se deben preparar de una forma correcta y limpiar perfectamente de grasas y óxidos.

**3.1. Superficies nuevas:** Solamente para hierro y acero.

- \* Limpiar.
- \* Desengrasar.
- \* Cepillar y lijar para quitar el óxido.
- \* Eliminar el polvo.

**3.2. Repintado:**

En las superficies ya pintadas se debe quitar la pintura que esté mal adherida, así como las partes con óxido, mediante cepillo de púas metálicas, lijado a fondo, o cualquiera de los medios habituales para estos fines. Eliminar el polvo. Para la eliminación de pinturas viejas emplear QUITAPINTURAS VALDEC de Valentine o medios mecánicos.

Para más información consultar al *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TECNICA

**Producto:** VALFOS *símil* MINIO

**Cód. D0 105 0410**

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- \* Si fuera necesario, utilizar DISOLVENTE PARA SINTETICOS o aguarrás.
- \* Aplicar preferentemente a brocha, sobre todo en las zonas difíciles.
- \* Para una buena protección aconsejamos dos manos finas (35-40 micras secas), dejando 24 horas entre ambas.
- \* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o aguarrás.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 1 lt. - 0,500 lt. - 0,125 lt.

**Precauciones:** Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de incendio, úsese arena, dióxido de carbono o producto en polvo. No usar nunca agua. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Contiene bis (2-etilhexanoato) de cobalto , 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Para la protección de toda clase de superficies de hierro y acero como, puertas, verjas, postes, estructuras de construcción, etc.*

*Para obtener las máximas prestaciones de VALFOS *símil* MINIO recomendamos no retardar la aplicación del producto de acabado, principalmente en exteriores.*

*El acabado puede ser con un esmalte sintético, una pintura grasa o una pintura plástica (interiores).*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.