

Sigunit®-L50 AFX

Aditivo líquido acelerante de fraguado para concreto y mortero lanzado, libre de álcalis.

Descripción	Aditivo líquido acelerante de fraguado para todo tipo de aplicaciones de concreto y mortero lanzado vía seca o húmeda. Libre de álcalis. Cumple con las normas ASTM C 1141, Tipo I y II, Grado 9, Clase A.
Usos	El Sigunit®-L50 AFX puede usarse en la elaboración de concretos y mortero lanzados por todos los métodos existentes (vía seca y vía húmeda) donde se requiera la consolidación de rocas, taludes y altas resistencias iniciales.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Libre de álcalis.■ Mejora la adherencia entre el material proyectado y el sustrato.■ Disminuye permeabilidad del concreto lanzado.■ Reduce el rebote durante el lanzado.■ Ofrece altas resistencias tempranas y finales a la compresión.■ Permite la aplicación de mayores espesores en vertical o sobre cabeza.
Modo de Empleo	El aditivo acelerante Sigunit®-L50 AFX se agregará, sea cual sea el método de lanzado mediante un dosificador para aditivo líquido del tipo Aliva AL-403 o similar.
Dosificación	De 4,0% a 8,0% del peso del cemento (27,0 a 54,0 ml/kg de cemento).
Datos Técnicos	Tipo: Aditivo líquido a base de sustancias inorgánicas especiales. Color: Verde. Densidad: 1,47 kg / l aprox.
Precauciones	La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.
Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.
Almacenamiento	Seis (6) meses en su envase original bien cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco.



Advertencia

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIK
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

