

PEGAZULEJO

ADHESIVO PARA PEGAR CERÁMICA Y AZULEJOS

G-20

DESCRIPCIÓN

Pegamento acrílico al agua especial para el pegado de cerámica y azulejos sobre todo tipo de superficie.

USOS

Para pegar azulejos, mosaicos, baldosines cerámicos y otros elementos de enchape sobre cemento, estuco, mortero, ladrillo, hormigón, asbesto-cemento, madera o azulejo poroso.

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Gran ahorro de tiempo y facilidad en el colocado del azulejo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CEMENTO O ESTUCO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, grasas o aceites. Lavar si es necesario con agua y detergentes.
- Dejar secar. Es importante que la superficie no esté sujeta a humedad residual o por capilaridad.

OTRAS SUPERFICIES

Es importante que presenten una cierta porosidad y que estén libres de polvo y todo tipo de contaminantes.

MODO DE EMPLEO

- Se mezcla el producto en una proporción de:

- 2 Partes de PEGAZULEJO con
1 Parte de CEMENTO ó
- 2 Partes de PEGAZULEJO
1 Parte de CEMENTO y 1 Parte de ARENA FINA

- Se debe aplicar sobre la superficie de cemento o estuco una capa fina por medio de una espátula dentada o una peineta. Esta aplicación permite emplear la cantidad exacta de producto obteniéndose así mayor uniformidad y rendimiento.
- El azulejo se fija sobre la superficie por simple presión, tomando la precaución de verificar su correcta posición.

RECOMENDACIONES

- Evitar pegar a temperaturas inferiores a 5°C y/o humedad relativa mayor a 90%.
- No guardar el producto preparado.

PRECAUCIONES

- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

- MASA ACRÍLICA MONOPOL (I-05)
- MASA CORRIDA MONOPOL (I-07).

DILUYENTE

Agua limpia.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Espátula dentada o peineta.

RENDIMIENTO

3 m²/galón.

TIEMPO DE SECADO

Inicial: 15 minutos

Duro: 1 Hora

Final: 24 horas

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Por peso: 74% +/- 2%

Por volumen: 62% +/- 2%

ENVASES

1/4 Galón (0.9 litros)

G-20

1 Galón (3.5 litros)
Balde de 10 y 18 litros
Turril de 200 litros.

GAMA DE COLORES
Blanco (código 790000)

- Se recomienda el uso de lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.