

# MASILLA EPOXI

## Dos componentes



Código de producto : 079

## Descripción

Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.

## Campos Aplicación

Para la igualación y relleno de irregularidades en las superficies a pintar, ya sean de acero, madera, poliéster, aluminio, fibra de vidrio; en todo tipo de embarcaciones, tablas de surf., etc.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color (UNE 48073)</b>	Grisáceo
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	1,8 - 2,0 Kg/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	8 - 10 horas
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 2 partes. Endurecedor: 1 parte
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	1 - 2 horas
<b>Métodos de aplicación</b>	Espátula
<b>Limpieza de utensilios</b>	Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	15 - 40 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	64 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	92,5 - 93,5 %
<b>Presentación</b>	750 ml y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío. Mézclase en el momento de empleo, 2 partes en volumen de Base con 1 parte de endurecedor hasta que la mezcla alcance un color grisáceo uniforme. Aplicar la mezcla antes de transcurrida 1 hora.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar con espátula. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Limpiar, lijar y aplicar directamente con espátula.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo y proceder como en superficie nueva.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

