

Fecha de
revisión:
13/05/2013



PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL INTENSO P10

Pintura al clorocaucho especial para piscinas donde se necesite una especial protección contra los hongos y algas.

Ficha técnica KV-1617

DESCRIPCIÓN

Pintura para piscinas de hormigón, a base de resinas de caucho clorado plastificadas. Buena adherencia y elasticidad. Posee buen poder cubriente, buena capacidad de impermeabilización y alta resistencia química.

USOS

Para el pintado de piscinas y depósitos de hormigón para agua no potable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Ligante: Caucho Clorado.
Pigmentos y extendedores: Bióxido de Titanio, azul de ftalocianina, carbonato cálcico y sulfato bórico.
Aditivos: Dispersantes, humectantes, estabilizadores y plastificantes.
Diluyente: Disolventes aromáticos.

Acabado	Satinado
Color	Azul intenso
Viscosidad	4 ± 1 Poises
Densidad	1,55 ± 0,05 Kg/L
Cont. sólido en peso	70 ± 1 %
Cont. sólido en volumen	54 ± 1 %
Cont. máx. de COV permitido 2010	500 g/L
Cont. máx. de COV del producto	500 g/L
Secado al tacto	10-15 minutos
Secado sin pegajosidad	30 minutos
Secado Repintar	8 a 10 horas
Rendimiento teórico	6 - 7 m ² /L
Tamaños	5 kg y 20 kg

Parámetros de ensayo:
Viscosidad: Brookfield, Sp 5, 20 r.p.m, a 25 °C.
Secado: a 25 °C y 65% de H.R (dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental / según absorción y tipo de superficie).
Rendimiento teórico: 60 µm secas (dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte).

MODO DE EMPLEO

Indicaciones para la aplicación

Kromacril piscinas se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Agitar hasta conseguir una buena homogeneización. La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 10°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental deberá ser inferior al 70%. El soporte deberá estar seco, sin humedad del rocío. Aplicar la primera mano de **Kromacril Piscinas Clorocaucho Azul Intenso P10** diluido al 10-15% con **Disolvente Kromacril Clorocaucho** y las sucesivas sin diluir o con la adición del 5% como máximo.

Limpiar la superficie antes de la aplicación, eliminando el polvo, salitre, algas, grasas, cremas, etc. Limpiar los útiles empleados con **Disolvente Kromacril Clorocaucho**.

Preparaciones para el soporte

Superficies no pintadas o nuevas

Las piscinas nuevas es aconsejable mantenerlas llenas de agua de uno a dos meses para su correcto fraguado y eliminación natural de las sales alcalinas. Transcurrido este plazo vaciar y tratar la superficie; lavar con ácido clorhídrico (sulfumán) diluyendo una parte del mismo en cuatro partes de agua, y a continuación limpiar bien con abundante agua dulce. Dejar secar tres días como mínimo y aplicar **Kromacril Piscinas Clorocaucho Azul Intenso P10** como se ha indicado. Dejar transcurrir entre 2 ó 3 semanas de secado mínimo antes del llenado de la piscina.

Superficies ya pintadas

Si la pintura antigua está en buen estado efectuar una limpieza a fondo con lejía o sulfumán, cepillando la superficie para eliminar restos de aceites, cremas bronceadoras, salitre, algas, etc. Aclarar bien con agua corriente y una vez seca aplicar **Kromacril Piscinas Clorocaucho Azul Intenso P10** como se ha indicado.

Si la pintura antigua está en mal estado, desconchada, arrugada, con ampollas o poca adherencia, eliminarla por completo y proceder como en superficie nuevas.

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superior a 30°C ni inferiores a 5°C es de un año.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

Fabricado para: C.I.F.: B41767575 - C/. Economía nº 4 (Pgno. Ind. Ctra. Amarilla) - 41007 SEVILLA - TEL: 954 36 07 03

Información técnica disponible en: www.ecopinturas.es