



Solas no es responsable del uso inadecuado de los productos. La ficha técnica ha sido realizada con la mejor intención y en función de nuestra experiencia: en caso de duda, realice siempre una o varias pruebas antes de cualquier procedimiento más correcto. La publicación de una nueva edición de esta ficha técnica anula automáticamente la anterior. La ficha técnica es un documento informativo, no puede ser motivo de controversias legales.

Ficha técnica – 19 de marzo de 2007

Finitoparquet L28

Aceite-cera para pavimento exterior de madera

CAMPO DE APLICACIÓN

Todo tipo de pavimento de madera que se desee proteger contra las manchas y el desgaste.

Óptimo para pavimentos exteriores de madera

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN:

Hidro-oleorrepelente Resistente a los agentes atmosféricos

TRATAMIENTO MONOPRODUCTO:

Dos manos para parquet

PROPIEDADES:

Facilita los trabajos de mantenimiento.

ASPECTO:

Satinado

RENDIMIENTO:

30 m²/l sobre superficies lijadas finamente

SECADO:

12/24 horas Datos válidos con 20 °C de temperatura y 60% de H.R.

TIEMPO DE PISADO:

48 horas. Datos válidos con 20 °C de temperatura y 60% de H.R.

NO CONTIENE:

Resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, poliuretánicas, isoparafinas, biocidas ni sustancias tóxicas en general.

ENVASES:

0,750 litros (para 22 m²)

5 litros (para 150 m²)

DILUCIÓN

Preparado para usar.

DECLARACIÓN COMPLETA DE MATERIAS PRIMAS

Aceites de tung y lino, carnauba, resinato de calcio, terpenos de naranja, arcilla, lecitina de soja, desecantes sin plomo (Co, Ca, Zr, resina mineral en el producto menos de 0,25%).

MODO DE EMPLEO

- No utilizar en las partes interiores de los muebles.
- **Mezclar bien antes de usar.**
- Aplicar dos capas muy ligeras con mopa, brocha o aerógrafo sobre todas las partes expuestas.
- Si el producto se utiliza en los colores blanco, pastel o incoloro, las superficies tratadas no expuestas a la luz podrían adquirir un tono amarillento. Para reducir este efecto, no cubrir las partes tratadas al menos durante 5/7 días.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con **Diluyente L30 Solas** y acto seguido con agua y jabón.

CONSERVACIÓN

Cerrado herméticamente, en un lugar fresco, protegido contra las heladas.

ADVERTENCIAS

Mantener alejado de las fuentes de calor. **Peligro de autocombustión de los paños embebidos; éstos se deberán conservar extendidos, dentro de recipientes metálicos cerrados o sumergidos en agua.** También los productos biocompatibles y que no contienen derivados del petróleo deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no deben eliminarse a través de la red de desagüe, respetar las normas locales en vigor sobre eliminación de residuos. No ingerir el producto.



Solas no es responsable del uso inadecuado de los productos. La ficha técnica ha sido realizada con la mejor intención y en función de nuestra experiencia: en caso de duda, realice siempre una o varias pruebas antes de d el procedimiento más correcto. La publicación de una nueva edición de esta ficha técnica anula automáticamente la anterior. La ficha técnica es un documento informativo, no puede ser motivo de controversias legales.

Ficha técnica – 19 de marzo de 2007

Frases de riesgo obligatorias por ley: Inflamable. Irritante. En caso de contacto lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón.

PLIEGO DE CONDICIONES

Aceite óleo-hidrorrepelente para la impregnación de pavimentos exteriores de madera, tipo **Finitoparquet L28 Solas**, no contiene resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, poliuretánicas isoparafinas, biocidas ni sustancias tóxicas en general. La ficha técnica incluye la declaración completa de materias primas. Rendimiento: 30 m²/l La modalidad de empleo del producto prevé la aplicación de dos manos a distancia de 12 horas. La superficie tratada se podrá pisar a las 48 horas.

DIRECTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definición de COV (compuesto orgánico volátil):

Todo tipo de compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a 250 °C, a una presión estándar de 101,3 kPa.

	Subcategoría	Tipo	Fase I (g/l(*)) (del 1.1.2007)	Fase I (g/l(*)) (del 1.1.2010)	COV Solas g/l
f	Impregnantes no filmógenos	BS	700	700	259,3