



BARNIZ TITANLUX SINTETICO

Interior. Mate

COD. 036

DESCRIPCION

Barniz alquídico mate o céreo para madera, basado en tecnología de altos sólidos, de secado rápido y excepcional transparencia. No altera las tonalidades y contrastes del vetado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Muy bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Para la decoración de construcciones en madera natural o teñida.

Interiores: muebles, puertas, armarios, arriaderos, etc.

Exteriores protegidos de la acción directa de la intemperie: techos de terrazas, pérgolas, marquesinas, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica modificada de altos sólidos
Aspecto:	Mate o céreo
Color:	Incoloro
Densidad:	0,94 - 0,96 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 5 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	11 - 15 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	41 °C
Volumen Sólidos:	50 - 51 %
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV's 400 g/l.
En envases de:	4 l , 1 l, 750ml, 500ml, 375ml 250ml, 125ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Imprimir previamente con Barniz

Titanlux Sintético Brillante y aplicar una capa de Barniz Titanlux Sintético Mate, dejar seca a fondo, lijar suavemente con papel muy fino (nº 360) y dar una segunda capa final.

Aspecto céreo pulido: una vez seco el Barniz Sintético Titanlux Mate (2 - 3 días) puede obtenerse el aspecto encerado frotando suavemente con un estropajo de esparto. Limpio y seco.

Madera barnizada en buen estado: lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

