



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



PROTECTOR OXITEM



DESCRIPCION

Barniz acuoso de acabado satinado, capa de protección final, en el sistema "OXITEM".

PROPIEDADES

Excelente dureza, rendimiento y facilidad de aplicación, incoloro, elástico, no amarilleante. Gran resistencia a los roces, rayados, etc.

APLICACIONES

Protección final del sistema "OXITEM".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.

Aspecto: Satinado.

Densidad: $1 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Sólidos en volumen: $35 \pm 3\%$.

Secado: 2 - 3 horas.

Repintado: Mínimo: 18 - 24 horas; máximo: Sin limitación.

No inflamable.

Espesor recomendado: Húmedo: 100 - 200 micras; seco: 35 - 70 micras.

Rendimiento: $10-12 \text{ m}^2$ / lt y mano.

Datos para el producto a 25°C.

Número de capas: 1-2.

Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%):

12 meses en envase original cerrado.

COV: 2004/42/IIA(i)(140/140) Máx. COVS 90 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Aplicar sobre nuestro "OXITEM" tras proceder a la oxidación. Comprobar que está exenta de polvo o suciedad.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 10-20%.

Brocha / rodillo: 0-5%.

Diluyente: Agua.

Disolvente limpieza: Agua.
Condiciones de aplicación:
Temperatura: $\geq 12^{\circ}\text{C}$.
Humedad: $\leq 70\%$ R.H.

RECOMENDACIONES

Se recomienda agitar y homogeneizar el producto antes de su uso.

PRESENTACION

En envases de 0,375 litros y 2,5 litros.
Colores: Incoloro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 05/12/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
