

---

## MASILLA ACRÍLICA

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**OLIVE CAULKING** es una masilla monocomponente base acuosa, de secado rápido, para el sellado de juntas de relleno o acabado.

**OLIVE CAULKING** una vez seco permanece flexible y puede pintarse.

---

### **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**

- Base acuosa. Prácticamente sin olor.
- Pintable una vez seco.
- No contiene disolventes, isocianatos ni siliconas.
- Buena adhesión sobre materiales de obra.
- Fácil aplicación y alisado. Los útiles se limpian con agua.

---

### **CAMPOS DE APLICACION:**

Sellado de juntas interiores, juntas de construcción con poco movimiento y reparaciones de paredes y techos.

Sellado todo tipo de carpintería y tabiques en interiores.

Relleno de grietas en paredes, fisuras y acabados entre molduras de yeso, madera, zócalos, etc

Pegado de placas de poliestireno.

Apto para los soportes habituales en construcción.

---

### **MODO DE EMPLEO:**

Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión.

Después de preparar el soporte, aplicar **OLIVE CAULKING** con una pistola aplicadora y alisar la junta con una espátula humedecida en agua antes de que el producto empiece a secar.

El alisado, aparte del acabado estético, permitirá un mejor contacto con los bordes de la junta.

Retirar la cinta protectora de los bordes de la junta inmediatamente después de alisar.

El producto fresco y los útiles, pueden limpiarse con agua.

---

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE:**

- Proteger las juntas acabadas de aplicar de la acción del agua hasta que se haya formado una película resistente y sólida.
- El producto cura por deshidratación (secado por pérdida de agua). Factores como la elevada humedad, las bajas temperaturas y grosores de junta elevados, pueden retrasar la formación de piel y el secado de forma importante.
- En aplicaciones en exterior, el producto seco debe protegerse de la lluvia torrencial y debe evitarse el contacto permanente con el agua y la humedad.
- Durante el proceso de secado, el color de la masilla puede variar ligeramente.
- El producto es compatible con diversos sistemas de pinturas. No obstante, se recomienda siempre realizar un ensayo previo. Antes de aplicar cualquier pintura, el sellante debe haber secado correctamente.
- No aplicar en contacto con soportes que puedan liberar bitumen, alquitrán o plastificantes.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** (Valores típicos)

Base:	Dispersiones acrílicas
Olor:	Sin olor
Consistencia:	Pasta tixotrópica
Densidad:	Aprox. 1,70 g/ml
Secado al tacto:	Aprox. 20 min. (a 23°C; 50% H.R.)
Descuelgue (ISO 7390):	Nulo.
Temperatura de aplicación:	Entre 5°C y 40 °C
<b>Propiedades del producto seco:</b>	
Temperatura de servicio:	-20°C a +80°C
Dureza Shore A (ISO 868):	Aprox. 30
Resistencia máxima: (ISO 37)	Aprox. 0,40 MPa
Elongación a rotura (ISO 37):	> 120 %

Las velocidades de curado dependen de la temperatura, humedad y porosidad del soporte. Los tiempos de curado son más largos con bajas temperaturas, elevada humedad y mayor grueso de producto.

## **FORMAS DE SUMINISTRO Y COLORES:**

**OLIVÉ CAULKING** se suministra en cartuchos de 280 ml. Otros formatos bajo demanda.

Colores: Blanco, gris, marrón. Otros colores bajo demanda.

## **ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:**

La caducidad es de 18 meses, conservado en su envase de origen, en lugares secos y a temperaturas inferiores a 25°C. Proteger de las heladas.

El producto fresco puede causar ligera irritación en los ojos. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para mayor información, véase la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que dispone de la última noticia técnica emitida. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

