

LACA FONDO EMN TAPAPOROS



DESCRIPCION

Fondo nitrocelulósico transparente de buena calidad para madera de interiores.

PROPIEDADES

Elevado poder de relleno, (con respecto a los fondos nitro tradicionales). Secado rápido y fácil lijado.

APLICACIONES

Producto recomendado como sellador para cualquier tipo de madera, admitiendo acabados nitrocelulósicos o sintéticos, barnices o esmaltes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Transparente, semibrillante. Después de lijado, semimate.

Nivelación: Excelente.

Adherencia: Excelente.

Secado tacto: 10 minutos a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Lijable: 3-4 horas.

Repintado: 8 horas.

Rendimiento: 150 gr/m^2 aproximadamente.

Viscosidad: $50 \pm 15 \text{ F-4}$ (copa Ford n^o4) a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $0,95 \pm 0,10 \text{ gr/cc}$ a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: $7,5 \pm 1 \text{ H.G.}$ (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Estabilidad en envase: Hasta un año en envase original cerrado (a $18-25^\circ\text{C}$).

Utensilios: Limpieza con nuestro Disolvente Limpieza, Nitro o Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo.

MODO DE EMPLEO

Diluir con un 10-15% de nuestro Disolvente Nitro o Universal. Se aplica a pistola cruzando las pasadas para homogeneizar el reparto.

RECOMENDACIONES

Este producto debe agitarse perfectamente antes de su utilización.

Para diluir el producto solamente emplear nuestro Disolvente Nitro o Universal.

PRESENTACION

Disponible en tamaño 5 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 05/12/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
