



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

SELLADORA ANTICARCOMA 1-C AL DISOLVENTE

Protector incoloro a poro abierto preventivo de la intemperie, insectos y hongos. Muy penetrante, repele el agua y no amarillea.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 0,830 ± 0,04 gr./litro a 20°C.
- *Viscosidad:* 10-12" CF4 a 20°C.
- *Acabado:* Mate.
- *Secado al aire (20 ° C):*
 - Seco al tacto:* 30 minutos.
 - Seco sin pegajosidad:* 1 hora.
 - Seco total:* 2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 8-12 *m²/litro*, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para cualquier superficie de *madera* tanto en *interior* como en *exterior: vigas, cercados, paneles, porches,...*

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar lijadas, limpias, consistentes y totalmente desengrasadas. Las superficies en mal estado deberán decaparse.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Telef. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

SELLADORA ANTICARCOMA 1-C AL DISOLVENTE

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Puede dejarse de terminación o en caso contrario terminar con nuestro Barniz de Poliuretano de 1-C.

Su aplicación es *a pistola o brocha*.

No requiere dilución.

Condiciones de aplicación a pistola: Presión: 3-4 atmósferas.

Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.

Capas: Dos ligeras.

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Nitro Universal.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-04-04. Anula las anteriores.