

# **MATE SIERRA NEVADA**

## **LAVABLE INTERIOR**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura acrílica para la decoración de interiores de gran blancura y cubrición.  
Elaborada con la mejor selección de materias primas disponibles en el mercado.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Pintura lisa de acabado mate
- Color: Blanco nieve.
- Ligante. Dispersión acuosa de un copolímero estireno acrílico al 50% de sólidos.
- Pigmento: Bióxido de titanio rutilo producido por vía cloruro.
- PH entre 8 y 10
- Densidad:  $1.66 \pm 0.05$  Kg. /l.
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): 5000-10000 cp. Según Tp°C entre 16° y 30°
- Lavabilidad: Inferior a 1000 ciclos.
- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/l a dos manos, según el tipo de soporte.
- Secado: A las 2 horas está seco al tacto.  
A las 24 horas ha secado totalmente.

### **OTRAS PROPIEDADES**

Perfecta adherencia sobre cementos y paramentos de yeso y escayola.  
Excelente blancura y cubrición sobre cualquier superficie de albañilería.

### **USOS RECOMENDADOS**

Decoración de interiores  
Especialmente recomendada para cocheras, garajes, etc.....  
Aplicable sobre yeso, escayola, hormigones y otros materiales de construcción

SIERRA NEVADA INTERIOR LAVABLE

## MODO DE EMPLEO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

En el caso de *soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado* deben limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad. Se aplicará directamente sobre los paramentos, que deberán estar exentos de humedad.

De las *superficies con pintura en mal estado* se eliminarán los desconchados, partes sueltas, etc., y se tapanán convenientemente las grietas con FORTPLAST.

Deberá darse con anterioridad a una primera mano de pintura, nuestra emulsión fijadora FORTIQUIL.

En caso de manchas de grasa u otros productos viscosos sobre los paramentos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.

En las *superficies brillantes* habrá que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro, y así asegurar una buena adherencia del soporte.

### APLICACIÓN

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto con agua limpia, no contaminada.

Para una primera mano se diluirá con un 25-30% de agua, siempre teniendo en Cuenta que cuando hayamos dado FORTIQUIL con anterioridad podemos llegar A una dilución de hasta un 35-40%.

La segunda mano se dará con una dilución de un 10-15%.

Se aplicará a brocha, rodillo o pistola.

El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas dos horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del soporte.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

## OBSERVACIONES

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.

SIERRA NEVADA INTERIOR LAVABLE