

## Esmalte acuoso satinado Interior / Exterior



### DYRULAC HYDRO

Ref. 5793

Esmalte formulado a partir de una emulsión acuosa 100% acrílica y con pigmentos cuidadosamente seleccionados.

Indicado para la protección y decoración de cualquier tipo de superficie interior y exterior, especialmente para madera y metales.

Excepcional conservación del brillo y color. Secado rápido, olor poco intenso. VOC 2010.

Aplicación con brocha y rodillo, sin dilución. Pistola, diluir según la boquilla a utilizar.

Compatible con Sistema Tintométrico Dyrup System.  
Disponible en Bases 10, 20, 30, 40 y 50

**Capacidad**

0,75 l

4 l

<b>Producto</b>	Esmalte base agua, satinado
<b>Uso</b>	Exterior / Interior, todo tipo de superficies (madera, hierro...)
<b>Aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Composición</b>	Emulsión acrílica en dispersión acuosa
<b>Color</b>	809 Blanco, 890 Negro, 589 Verde Carruajes
<b>Brillo</b>	Satinado
<b>Propiedades</b>	Buen poder cubriente. Totalmente lavable. Excelente elasticidad
<b>Diluyente</b>	Listo al uso para brocha y rodillo
<b>Secado</b>	Al tacto: 2-3 horas. Repintado: 4-6 horas. Para utilización: 24-72 horas
<b>Rendimiento</b>	10-12 m <sup>2</sup> por litro
<b>Limpieza</b>	Agua y jabón

## Esmalte acuoso satinado

Lavable, secado rápido, excepcional retención del color y brillo

### Ficha técnica

### DYRULAC HYDRO

Ref. 5793

#### Tipo

Esmalte acuoso satinado.

Formulado a partir de una emulsión acrílica en dispersión acuosa y con pigmentos rigurosamente seleccionados.

#### Destino

Indicado para la protección y decoración de cualquier tipo de superficie interior y exterior, especialmente para madera y metales.

#### PROPIEDADES

- Interior/Exterior.
- Totalmente lavable.
- Excepcional retención del color y el brillo (los colores permanecen inalterables con el tiempo. El blanco no amarillea).
- Olor suave.
- Excelente elasticidad.
- Buen poder cubriente.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 1,274 (a 23°C).

**Viscosidad:** 95-100 KU (a 23°C).

**Contenido sólido:** 37,24%.

**Punto de inflamación:** No inflamable

**Valor límite de la UE para este producto (sub cat A/d):**  
130 g/l (2010). Contenido máximo en COV: 130 g/l.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias de polvo, suciedad y grasas.

De acuerdo con el tipo de superficie a pintar, deben ser preparadas con imprimaciones adecuadas a su naturaleza.

En **madera**, se recomienda aplicar previamente un fondo fungicida/insecticida o un Tapa poros.

Sobre **metales, ferrosos** eliminar previamente el óxido de la superficie hasta el grado Sa 2 ½ y St2 (ISO 8501). A continuación, aplicar Dyrup Imprimación para Hierro (Ref. 1490).

Sobre **superficies metálicas no ferrosas**, aplicar previamente Imprimación Multi-Usos (Ref. 1495).

##### Modo de empleo:

Homogeneizar el producto, por agitación suave con espátula y dejar reposar unos minutos antes de aplicar.

##### Sobre soportes nuevos sin pintar:

Imprimir convenientemente y acabar con dos manos de Dyrulac Hydro, en el color elegido.

**Sobre soportes pintados**, si la pintura se encuentra en buen estado:

Llevar a cabo un lijado a fondo (hasta eliminar totalmente la película anterior). A continuación, se puede aplicar una nueva capa de esmalte.

##### Sobre soportes pintados, en malas condiciones:

Eliminar totalmente la pintura mediante un decapado utilizando la gama de Decapantes Bondex:

- Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014)

#### RENDIMIENTO

10- 12 m<sup>2</sup>/Lt por mano.

#### TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 2-3 horas (a 23 °C).
- **Repintado:** 4-6 horas.
- **Para utilización:** 24-72 horas aproximadamente.

#### CONDICIONES DE USO

Tratándose de un producto acuoso, los tiempos de secado y adherencia están especialmente influenciados por la temperatura y humedad ambiental. No es aconsejable aplicar el producto en condiciones muy frías o húmedas.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*