

FICHA TECNICA: Impermeabilizante

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Impermeabilizante en Spray, (ref. DS).

Colores: Blanco, Negro, Gris, Transparente.

Membrana impermeabilizante formulada con mezclas de resinas libres de cob y plomo, eficaz sobre cualquier soporte absorbente convirtiéndolo en hidrófugo, sin alterar el aspecto de la superficie tratada y sin impedir la transpiración del soporte.

2. CAMPOS DE APLICACION

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. Pulverizar el producto en una pequeña zona hasta ver el resultado.

El producto debe aplicarse hasta la saturación, es decir, se aplicará tanta cantidad de producto como sea capaz de absorber el soporte. Para ello, en superficies poco absorbentes bastará una mano. En superficies más absorbentes, será necesario aplicar dos o tres manos.

3. CARACTERISTICAS

- Efecto hidrófugo, repelente al agua: El agua no penetra, sino que la superficie la rechaza formando "perlas", o pequeñas gotas que resbalan por el paramento.
- Sobre cualquier soporte absorbente: piedra, ladrillo, teja, pizarra, revocos, hormigón, mortero, baldosa sin esmaltar... Idóneo para fachadas, muros o suelos.
- Reduce la fijación de la suciedad sobre el soporte.
- Impide que se desarrollen algas, mohos o líquenes.
- Mejora la resistencia del soporte frente a la acción meteorizante de las heladas.
- No altera el aspecto del soporte.
- Gran poder de penetración.
- Gran durabilidad debido a que las resinas forman una estructura estable de enlaces siloxánicos sobre los grupos reactivos del soporte.
- Una vez aplicado y seco no huele.

4. MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar seca y limpia. Eliminar todas las partículas sueltas, las zonas de débil adherencia, pulverulentas, desconchadas o disgregadas. Si hay fisuras, rellenarlas. Eliminar polvo, grasa y sustancias contaminantes.
- Utilizar detergentes neutros.
- En superficies de obra nueva se recomienda esperar 28 días antes de efectuar el tratamiento.
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aproximadamente 2 minutos.
- Después de llover hay que esperar al menos 24 horas y en caso de haber realizado una limpieza con pistola de agua a presión hay que esperar 3 días.

FICHA TECNICA: Impermeabilizante

- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.

5. DATOS TECNICOS

- Tiempo de secado: 8 horas aprox.
- Rendimiento teórico: 0,8 -1,2 m², en función de la naturaleza del soporte, más o menos poroso.
- Condiciones de aplicación T° ambiente mínima: 16°C
- T° superficie: 10 °C
- Humedad Máx.: 55% R.H.P
- Resistencia del envase al calor: < 50°C
- Cumple las normas según el Reglamento (CE) No. 276/2010
- Contenido: 250ml

6. INDICACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.
- Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco.
- Proteger de las heladas.
- No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C.
- Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.
- Respetar las indicaciones de seguridad.
- En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
- Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
- El producto no es peligroso según el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Ponemos a su disposición la ficha de datos de seguridad.

7. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro servicio técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras condiciones generales de venta y suministro.

8. DATOS DEL FABRICANTE

Dayfórmula Internacional, S.L.
Av. Del Ebre, s/n nave 8-9
08184 Palau i Plegamans (Barcelona)
Tlf. 93 864 00 55