




Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATPRIMER SINTETICA



DESCRIPCION

Imprimación anticorrosiva alcídica de secado al aire para uso en superficies de hierro.

PROPIEDADES

Elevado rendimiento y facilidad de aplicación, así como buen secado, cobertura y poder anticorrosivo.

APLICACIONES

Para la protección frente a la oxidación de toda clase de superficies de hierro, verjas, ventanas, puertas, estructuras, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores: Gris y Rojo.

Adherencia : Buena.

Secado: 3 - 5 horas.

Repintado: 24 horas.

Viscosidad: 150 ± 25" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).

Densidad: 1,45 ± 0,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: 6,5 ± 1,5 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimiento: 5 - 7 m²/Lt y mano.

Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes o Disolvente

Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES :

Limpiar y desengrasar bien la superficie, eliminar las pinturas mal adheridas y cepillar los puntos de óxido o las partes oxidadas.

MODO DE EMPLEO:

Rebajar con nuestro Disolvente para Esmaltes. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Brocha: 10 - 20 %, rodillo : 10 - 20 %, pistola : 15 - 35 % de disolvente.

Como terminacion se pueden aplicar nuestros esmaltes Blatemlux, Blatemlac, Pintaluz, y Ferro-gel.

RECOMENDACIONES :

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
despues de usar tapar el envase, procurando dejar poca cámara de aire si se tarda en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 5 y 25 Kg.
Colores: Rojo y Gris.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 26/09/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
