



ADHESIVO EN POLVO NORMAL GRUESO

Adhesivo cerámico en polvo grueso predosificado seco.

Descripción

Adilisto en Polvo Normal Grueso predosificado seco, se compone de áridos silicios de granulometría controlada y constante, cemento y aditivos cuyas funciones son evitar la pérdida prematura de humedad, proveer buena adherencia al adhesivo y mejorar su trabajabilidad. Está especialmente formulado para realizar dos faenas en una: la nivelación de piso y pegar cerámicas normales o de alta absorción. Este producto está diseñado para pegar o adherir palmetas de cerámica tradicional sobre sustratos rígidos tales como radieres, losas y sobrelosas, realizando en conjunto una faena de nivelación donde se requieran espesores de adhesivo superiores a 10 mm e inferiores a 25 mm. No indicado para superficies muy lisas, impermeabilizadas o palmetas poco absorbentes como, por ejemplo, porcelanato o piedras pizarras. Este producto ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación; disminución de las pérdidas, fácil manejo de material, calidad uniforme y simultaneidad de faenas (nivelación de pisos y colocación de cerámicas). Este producto está elaborado con materiales cuidadosamente seleccionados, lo cual mediante la adición de aditivos químicos, provee una mezcla de buena trabajabilidad, excelente cohesión, mínima deshidratación y estabilidad volumétrica. Se recomienda revisar la elección del adhesivo a utilizar en base al tipo de pieza y soporte.

En caso que se requiera mejorar la adherencia del adhesivo al soporte, mejorar la impermeabilidad del adhesivo, o bien, otorgarle un grado de flexibilidad, recomendamos utilizar ADILASTIC o CADINA ADITIVO TRIPLE ACCIÓN (Potenciador).

Dosificación

Se recomienda incorporar entre 4 y 4,4 litros de agua por saco de 25 kg, hasta alcanzar la consistencia deseada.

Modo de empleo

1



La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, sin restos de yeso, en general, libre de cualquier tipo de película que impida una buena adherencia. Grietas o fisuras en losas o radieres, deberán repararse. Adilisto Adhesivo en Polvo Normal Grueso es utilizado para nivelaciones con adhesivo superiores a 10 mm e inferiores a 25 mm, en donde se requiera pegar cerámicas. En mayores espesores recomendamos utilizar Adilisto Piso o Adilisto Piso Fino. (Sólo para la nivelación).

2




En climas calurosos, las superficies deberán saturarse con agua potable en forma pareja el día previo a la faena. Las palmetas jamás deben dejarse al sol. En soportes muy absorbentes se puede aplicar LANKO PRIMER 124 previa aplicación del adhesivo.

3



Amasar el adhesivo con la cantidad de agua indicada, en un recipiente limpio y estanco, nunca en el piso, use batea o carretilla. Si es posible, usar mezclador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y dócil. Si el amasado es manual se requiere agitar vigorosamente hasta obtener una pasta sin grumos.

4



No es recomendable aplicar el adhesivo en grandes superficies, con esto se evitará el efecto piel (tiempo abierto sobrepasado), sólo se colocará el adhesivo necesario según el avance y/o rendimiento del aplicador. Para comprobar el correcto y completo contacto de adhesivo entre soporte y palmeta, se recomienda levantar una cada 10m² a 15m². Se deben respetar dilataciones perimetrales, estructurales y de corte inducidas, de manera que el revestimiento pueda liberar y nunca absorber tensiones. Utilizar separadores plásticos para la materialización de juntas entre palmetas. En épocas invernales o de baja temperatura, las mezclas cementicias suelen experimentar un fraguado más lento. No utilizar acelerantes ni mezclar con otros productos.

Datos Técnicos

Forma y color	polvo gris y áridos secos
Tamaño máximo	3 mm (Nch 163)
Rendimiento aprox.	1,2 kg / mm / m ²
Tiempo de trabajabilidad	2 horas
Tiempo de fragüe y juntas	72 horas
Asentamiento	no asienta
Adherencia a 28 días	> 5 kg / cm ² (DIN 18156)
Envase	saco de 25 kg
Duración	6 meses en envase original

Precauciones

- No agregar más agua de la dosis señalada.
- No mezclar Adhesivo Adilisto en Polvo Normal Grueso con otros materiales.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.

Almacenamiento

- Almacenar en Lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes de su uso.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

IMPORTANTE

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.