

## BLATEPLAS PREMIUM



### DESCRIPCION

Pintura plástica mate de elevada calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos-estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.

### PROPIEDADES

Excelente cubrición, adherencia y blancura; muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento, resistencia al frote en húmedo y antisalpicado.

### APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc... cuando se necesite un elevado poder cubriente y muy buenas propiedades técnicas en general.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso y mate.  
Cubrición: excelente.  
Blancura: excelente.  
Adherencia: excelente.  
Resistencia al frote húmedo: Clase 2 ( UNE-EN 13.300 ).  
Finura: 6,5 +/- 1 HG(grados hegman) (UNE-EN ISO 1524).  
Viscosidad: 120 +/- 15 UK(unidades krebs) a 25+/-10°C (UNE 48-076).  
Densidad: 1,61 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN ISO 2811-1).  
Rendimiento: 8-13 m<sup>2</sup>/lts y mano.  
Secado: 30-60 minutos.  
Repintado: 4-6 horas.  
Utensilios: limpieza con agua.  
Estabilidad en envase: más de un año en su envase original cerrado.  
No inflamable.  
COV: 2004 / 42 /II ( A/a) (75/30) Max. COVS: 15 g / l.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las partes sueltas, tapar grietas, etc.  
Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente.  
Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

### MODOS DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 20-30 % de agua potable y una segunda mano un 10% aproximadamente. Se aplica a borcha, rodillo o pistola.  
Si la superficie presenta problemas de adherencias fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

## RECOMENDACIONES

---

No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

## PRESENTACION

---

En envase de: 750, 4 y 15 L.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA...: 25/02/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---