



APLICACIONES /

- Micromortero coloreado deformable de altas prestaciones para la renovación y decoración de suelos.
- Apto para tráfico peatonal y rodado.
- Mínimo espesor (1-2 mm)
- Sin desgaste
- Sobre losa de hormigón, terrazo, mármol, cerámica, madera, cristal...

ACABADOS/

- Liso y rugoso
- Tipo veneciano, marmoleado, madera...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN/

- Respetar siempre el mismo porcentaje de **Acrylcem** durante la mezcla.
- No añadir agua al producto.
- Respetar las juntas de dilatación y retracción.
- Temperaturas de aplicación 5°C a 35°C

Micromortero para la renovación y decoración de suelos

PAVICEM MICROMORTERO 2MM DE ESPESOR

DESCRIPCIÓN /

Cemento especial, áridos seleccionados, aditivos, resinas y pigmentos.

OBSERVACIONES /

- No incorporar agua ni ningún otro aditivo al mortero.
- En superficies absorbentes o porosas humedecer antes de aplicar el producto.
- Tratar las zonas singulares (fisuras...) con malla de fibra de vidrio.
- El tiempo de secado variará en función de la temperatura y humedad existente.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO/

- Vida de la mezcla: 3 horas
- Tiempo abierto: 2 horas
- Espesor máximo: 0.1 - 2 mm
- Espesor máximo por capa: 0.5- 1 mm
- Secado al tacto: de 5-7 horas
- Puesta en servicio (> 20°C): ≥ 48 horas

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Adherencia EN- 1015/12: 0.98 N/mm²
- Absorción de agua: 0.004 g/cm²
- Hielo-deshielo: 0.01 kg/cm²

* Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



**MICROMORTERO
PAVICEM
2 MM DE ESPESOR**

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- El soporte existente deberá ser resistente y estar fraguado, limpio de polvo, pinturas, aceites...
- Antes de aplicar el micromortero **Pavicem** se recomienda que la base del mortero, hormigón o autonivelante esté completamente fraguado (≥ 28 días).
- Aplicar una primera capa de **Pavicem Grueso** para regularizar la superficie.
- En hormigones viejos, fresar la capa superficial, lavar a presión y una vez eliminados los charcos de agua, aplicar 1-2 pasadas de consolidador **F-600**.

MODO DE EMPLEO/



La relación de mezcla será de 2 a 1 (2 partes de **Pavicem** por 1 parte de **Acrylcem** aproximadamente).

Mezclar con batidor a bajas revoluciones, hasta conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos.



1. En suelos irregulares, aplicar una primera capa de regularización con **Pavicem Grueso**.
2. Aplicar manualmente con la llana adecuada en capas de máximo 0.5 mm, hasta conseguir el efecto deseado.



Una vez la superficie esté seca (> 7 días) aplicar resina de curado **Orfapol- 50** (base agua).

Opcional: **Orfapol Incoloro**, efecto porcelanado.

PRODUCTO

**PAVICEM MICROMORTERO
2MM DE ESPESOR**

**Micromortero para la
renovación y decoración de
suelos**

- Pavimento continuo coloreado
- Sin juntas
- Deformable y flexible
- Impermeable y transpirable
- Desgaste a la abrasión nulo
- Altas prestaciones

PRESENTACIÓN / Envases 1-5-15 kg
Bidón de plástico de 15 kg
Palets de 405 kg (27 bidones)

COLORES /
Carta de 56 colores
(Otros a la carta)

RENDIMIENTO/
Pavicem 400 – 800 g/m²
Acrylcem 200 – 400 g/m²

*Estos consumos pueden variar según el soporte y número de pasadas.

CONSERVACIÓN/
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

REFERENCIAS/
En suelos irregulares y cerámica aplicar una primera pasada de regularización de **Pavicem Grueso**.

