



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas



### ESTUCO PALACE BASE- SISTEMA TINTOMETRICO



#### DESCRIPCION

Producto en base acuosa, formulado especialmente en base a emulsiones de copolímeros acrílicos modificados para ofrecer un acabado mármoreo con aplicación a llana en interiores.

#### PROPIEDADES

Excelente adherencia, facilidad de aplicación y posibilidad de colores fuertes.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

#### APLICACIONES

Para decoración de interiores sobre yeso, cemento etc., en edificios públicos, hoteles, oficinas, comercios, boutiques, chalets, viviendas de lujo y en cualquier otro lugar donde un acabado lujoso y de gusto exquisito sea requerido. Especialmente con colores fuertes y superficies grandes (aplicación a llana).

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: marmóreo brillante después de pulido.

Lavabilidad: lavable suavemente con esponja.

Adherencia: excelente.

Densidad:  $1,61 \pm 0,10$  gr./cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Viscosidad:  $105 \pm 15$  uk (unidades krebs) a  $25 \pm 10^\circ\text{C}$  y 10% de agua 8UNE 48-076).

Finura:  $6 \pm 1$  h.g. (grados hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Cubrición: buena.

Rendimiento: 1,5-2 m.<sup>2</sup>/litr.

Secado al tacto:  $60 \pm 15$  minutos.

Lijado: lijable después de 24 horas.

Intervalo entre capas: 24 horas.

Colores : Base EP. colorores definidos en el Sistema Tintométrico.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original bien cerrado.

No inflamable.

C.O.V : 2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS: 38 G/L.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las partes sueltas y el polvo, tapar grietas,etc.

Pintadas:-con temple o cal eliminarlo previamente.

Con pintura eliminar las partes en mal estado.

## MODO DE EMPLEO

---

Sobre las superficies limpias, secas y consistentes, aplicar una primera mano de revestimiento Mar.Liso diluido con un 30% de agua aproximadamente.

Sobre el fondo así preparado y transcurridas al menos 4 horas, aplicar con llana de acero inoxidable el Estuco Veneciano Palacio en una o más manos hasta obtener color y espesor uniforme. (Si es necesario lijar esperar 24 horas y lijar con lija fina a partir del nº 300 y eliminar el polvo).

Por último con la llana de acero inoxidable dar una capa de estuco veneciano palacio muy fina, distanciando uniformemente cada golpe de llana y cubriendo todos los espacios.

Antes de 30 minutos proceder a un alisado y pulimentado con la llana presionando ligeramente, como alternativa al pulimentado, puede dotarse de brillo al Estuco Veneciano Palacio tratándolo después de 24 horas de haber sido aplicado, con cera en pasta del tipo de emulsión autobrillante.

## RECOMENDACIONES

---

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase antes de la aplicación.

Nota: con esta información técnica solo tratamos de orientar y asesorar según nuestro criterio y dilatada experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos, al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

## PRESENTACION

---

En envase de 750 ml , 4 y 10 lt.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA..: 25/03/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---