

IMPERMEABILIZANTE SATINADO PARA FRENTES DEL SOL**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Pintura acrílica elástica, impermeabilizante de muros exteriores de primera calidad, de fina terminación satinada y alto poder cubritivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Copolímero acrílico con pigmentos laminares.
- Acabado: Semi -brillo
- Color: Blanco
- Peso específico a 25°C: 1.28 – 1.30
- Consistencia: 95 - 105 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 49% mínimo.
- Sólidos por volumen: 38% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado: 1 – 2 horas
- Repintado: 2 – 4 horas
- Rendimiento: 8 – 10 m²/l / mano

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**SUPERFICIES NUEVAS**

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, firme, libre de polvo, hongos, algas y grasitud. Antes de pintar hormigón o revoques nuevos, se debe esperar el curado perfecto de la superficie (30 - 45 días).

SUPERFICIES PINTADAS

Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, cepillar o lavar con agua y detergente para eliminar la suciedad. Enjuagar con abundante agua y dejar secar antes de comenzar a pintar.

Si la pintura anterior presenta defectos tales como mal adherida, descascarada, ampollada o cuarteada, se deberá eliminar lijando o rasqueteando. Antes de aplicar el producto de terminación se dará una mano Fijador al agua del Sol o Fijador sintético del Sol como forma de lograr la superficie firme.

Si la superficie quedara muy lastimada y con zonas de diferente absorción se aconseja dar una mano de Sellador Pigmentado.

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Aplicación con pincel, rodillo, penelesa o soplete airless.

Diluir con 10 – 15% de agua. Sobre superficies absorbentes, aplicar la primera mano diluida con 15 a 20%.

Se recomienda aplicar 2 o 3 manos.

Secado entre manos 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones del tiempo.

No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvia.

Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con agua.

Es conveniente dejar transcurrir 20 a 30 días antes del primer lavado, y este deberá hacerse frotando suavemente con detergente neutro, no usando abrasivos que desgasten la película de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO: El producto se envasa en 1, 4 y 20 litros.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

APLICACIONES: Producto ideal para impermeabilizar muros verticales exteriores (revoques, hormigón, etc.) evitando las filtraciones de humedad por el agua de lluvia. Por su elevada elasticidad acompaña los movimientos de la estructura.