



FICHA TECNICA

ELIMINA ÓXIDO

Código: 269

Descripción	Convertidor que reacciona con los restos de óxido, formando un complejo estable de color negro.	
Propiedades	El producto actúa por reacción química con el óxido de hierro además de impregnarlo dejando una película con lo que se logra: * Eliminación del potencial de corrosión * Neutralización de los iones libres propagadores de la actividad corrosiva * Impermeabilización de la superficie del hierro tratado * Magnífica protección del hierro * Magnífica base para el pintado con cualquier proceso * Ahorro de costes de limpieza, al no ser necesario el chorreado con arenas o granalla * Protección temporal sin necesidad de pintar.	
Usos	En superficies de hierro y acero cuando no ha sido posible una buena preparación superficial	
Colores y tamaños	Blanco Lechoso 0,300 L	
Características técnicas	<u>Composición</u> Aspecto Mate, negro violáceo. Repintado a 23°C Mínimo 16 horas Rendimiento teórico 15-20 m²/ litro aproximadamente. Valor COV Valor límite en UE para este producto (cat. A/i): 140 g/l (2007) 140 g/l (2010) . Este producto contiene un máximo de 135 g/l COV .	
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación Brocha Disolvente Agua Limpieza de utensilios Agua <u>Sistema de aplicación</u> Preparación superficie Rascado y cepillado de las zonas oxidadas más adheridas, así como de los restos de pintura anterior. Se recomienda lavar con agua dulce, para eliminar las sales solubles.	
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.	

Versión (mes/año): 07/06



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

