



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com



Fichas Técnicas

SEDA CON.CONV.AMOHO.



DESCRIPCION

Pintura plástica semimate de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros especiales modificados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.

PROPIEDADES

Excelente lavabilidad, blancura y propiedades de aplicación y muy buen poder cubriente, rendimiento y adherencia.

APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se desee ofrecer un acabado de alta decoración de cáscara de huevo semimate.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso y semimate.

Blancura: excelente.

Resistencia al frote humedo: Clase 2 (UNE-EN 13.300).

Adherencia: buena.

Finura: 6 +/- 1 h.g. (grados hegman)(UNE-EN ISO 1524).

Viscosidad: 115 +/- 10 u.k. (unidades krebs) a 25° +/- 10°C.(UNE 48-076).

Densidad: 1,45 +/- 0,10 gr/cc.(UNE-EN ISO 2811-1).

Cubrición: excelente.

Rendimiento: 9-13 m /lt. y mano.

Colores: blanco,(los colores pasteles se pueden obtener coloreando con nuestra gama "VISON COLORES" o bien con los Tintes Multiusos.

Secado: 30-60 mint.

Repintado: 4-6 horas.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

COV: 2004 / 42/ IIA(a)(75/30) Max. COVS: 23 g / l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc. pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente. Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15%. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Dilución : rodillo y brocha 5-15% y pistola 15-30 %.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5° c. Remover el contenido del envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

Si la superficie presenta problemas de adherencia ,fondear previamente con nuestro Fijador Acrilico o Fijador al Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°c.

Remover el contenido del envase .

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 dias.

PRESENTACION

En envases de : 750,4 ,12 y 15 lt.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 20/10/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
