



## FICHA TECNICA

# BRUGUER DUX Esmalte Sintético Brillante

Código : 025

**DESCRIPCIÓN** Esmalte sintético brillante de uso universal exento de plomo, a base de resinas alquídicas.

**PROPIEDADES**

- \* Secado rápido.
- \* Excepcional resistencia al exterior.
- \* Alto brillo y retención del mismo.
- \* Gran retención de color.
- \* Gran dureza.
- \* Totalmente lavable.

**USOS** **Exterior - Interior**  
Indicado para los trabajos de protección y decoración en general donde sea necesaria una elevada protección en cualquier tipo de superficie: Puertas, ventanas, persianas, rejas, muebles y mobiliario de jardín, tuberías, maquinaria industrial y agrícola, radiadores de calefacción, etc.  
Su amplia gama de colores permite realizar trabajos de decoración así como de rotulación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Vehículo fijo** Resinas alquídicas.  
**Pigmentos** Dióxido de Titanio y pigmentos seleccionados exentos de plomo.  
**Disolvente** Hidrocarburos alifáticos.

**Brillo** Brillante.  
**Color** Blanco y colores según carta vigente.  
**Contenido en sólidos** 45 % en volumen  $\pm 2$  ( color blanco)  
63 % en peso  $\pm 2$

**Densidad (g/cc)**  
Blanco 1,18  $\pm 0,03$   
Colores Entre 1,0 y 1,15 según color.  
**Viscosidad** 74 KU  $\pm 2$   
**Secado a 23°C. y 50% H.R.** 2 - 4 horas.  
**Repintado** Después de 16 horas.  
La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.

**Rendimiento teórico** 14 - 16 m<sup>2</sup>/ litro.  
**Espesor de película** 60 - 70 micras húmedas. 27 - 32 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

**Resistencia temperatura** 90°C en regimen continuo (calor seco)

### CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

**Reacción al calor** M-1 Norma UNE 23.727

### MODO DE EMPLEO

**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

**Temperatura de aplicación** Entre 5 y 35°C  
**Máxima humedad relativa** 85 %

**Útiles de Aplicación** Brocha, Rodillo o Pistola.  
**Disolvente** Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit.  
**Dilución** Listo al uso para brocha y rodillo, para pistola diluir al 15-20%.  
**Limpieza de útiles** Disolvente para sintéticos y grasos o Limpiador Multiuso.

**SISTEMA DE APLICACIÓN**

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

**Preparación previa** Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

**Superficies nuevas**

Madera / Yeso Imprimir con Sellatine Imprimación Selladora.

Hierro / Acero Imprimir con Brumin.

Metales no férreos (Aluminio, Galvanizados, etc.) Imprimir con Preparación Multiuso Bruguer.

**Acabado**

Aplicar una o dos capas de Bruguer Dux Esmalte Brillante.

**Superficies pintadas**

Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Bruguer Dux Brillante.  
 Si la pintura antigua esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

**OBSERVACIONES**

En maderas nuevas expuestas al exterior es conveniente antes de aplicar la Imprimación tratar la madera con Bruxyl Fondo Protector.

**INFORMACIÓN ADICIONAL****Instrucciones de Seguridad**

Consultar etiquetado del envase.  
 Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

**Tiempo de almacenaje**

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00\*  
 Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

