

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Sarnacol 2170 Adhesive

ADHESIVO CON BASE SOLVENTE PARA PEGAR MEMBRANAS SARNAFIL G410 FELTBACK EN IMPEMEABILIZACIONES DE CUBIERTAS DECORADAS.

DESCRIPCIÓN	Sarnacol 2170 Adhesive es un adhesivo con base en solventes usado para adherir la membrana Sarnafil G410 Feltback al sustrato de lámina de acero, madera, concreto ó asbesto cemento,	
USOS	Diseñado especialmente para emplearse en la fijación adherida al sustrato de la membrana Sarnafil G410 Feltback en cubiertas planas, inclinadas y de formas arquitectónicas complejas tanto en obra nueva como en rehabilitación.	
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente adherencia a diferentes sustratos. • Excelente acabado arquitectónico • Fácil de aplicar • Alta durabilidad 	
MODO DE EMPLEO	<p>Preparación del soporte El soporte deberá estar limpio y libre de materiales incompatibles. La superficie debe esta lisa de acuerdo al diseño, sin protuberancias, sin huecos ni sobresaltos.</p> <p>Aplicación Después de preparada la superficie se debe aplicar una capa de Sarnacol 2170 Adhesive que es un adhesivo especialmente diseñado para adherir la membrana Sarnafil G410 Feltback y dejara secar totalmente, posteriormente formulado se aplicará una segunda capa de Sarnacol 2170 y después de liberar los solventes y cuando aún no haya secado, se debe desenrollar el Sarnafil G410 Feltback de acuerdo al alineamiento preestablecido y se coloca sobre el sustrato afirmándola en su lugar haciendo presión con un rodillo pesado cubierto por una espuma.</p>	
DATOS TECNICOS	Densidad	0,94 kg/lit
	Olor	A solvente inorgánico
	Insolubilidad en agua	Insoluble
	Rendimientos	
	<u>Sustrato</u>	<u>Rendimiento</u>
	Isocianuro	0.71 lt/m ²
	Madera contrachapada suave	0.61 lt/m ²
	Metal	0.51 lt/m ²
	Concreto	0.71 lt/m ²
	<u>Sustrato</u>	<u>Rendimiento total para membrana con fieltro</u>
	Isocianuro	0.92 lt/m ²
	Madera contrachapada suave	0.81 lt/m ²
	Metal	0.71 lt/m ²
	Concreto	0.92 lt/m ²
	Concreto celular	0,81 lt/m ²

Sarnacol 2170, se debe aplicar sobre superficies secas y evitar excesos de pegante o lagunas, pues estos retardan el secado y producen fallas de adhesión.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usarlo en ambientes lejos de chispas, llama ó calor, pues es inflamable. Evite el contacto con la piel y los ojos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No dejar destapado los envases mucho tiempo para que no se evapore los solventes y se aumente la viscosidad.

Usar guantes y gafas de protección para su manipulación. Aplicar en lugares ventilados y cambiar de ropa contaminada. Consultar la hoja de seguridad del producto por medio de nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Un (1) año en su empaque original bien cerrado y en ambiente seco. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.



Responsabilidad Integral



ISO 9001

Icontec

Código: CO-SC 033-1



ISO 14001

Icontec

Código: CO-SA 008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5

Autopista Norte, Tocancipá

Conmutador: 878 6333

Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto
Sarnacol 2170 Adhesive
Versión: 01/2015