

Ficha técnica	
Código de producto	1101
Edición	Julio 2011

PINTURA PAVIMENTOS ACRÍLICA

Descripción del producto

Pintura en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos de elevada resistencia y durabilidad en la protección de pavimentos.

Campo de aplicación

Para el acabado de pavimentos porosos tanto en exteriores como interiores, en especial pistas deportivas y donde se requiera resistencia al desgaste y a la intemperie.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero acrílico
Acabado	Mate
Color	Gris, Rojo tenis, Verde frontón y Verde tenis
Densidad (kg/l)	1.45 aproximadamente en función de color
Viscosidad Stormer	110 ±2 KU
Pigmentos	Inorgánicos
Secado	Al tacto: 30 – 60 minutos a 23°C
Repintado	A partir de las 8 horas o al día siguiente
Rendimiento	Según la porosidad del pavimento (entre 1,5 y 2,5 m ² / kg en dos manos).
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV's al uso: 16 g/L
Porcentaje de sólidos en peso	68 ±2%

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Es suelos de cemento esperar a que éste se encuentre totalmente fraguado (mínimo un mes). Limpiar los restos de eflorescencias y otras sustancias. El suelo debe presentar un mínimo de porosidad para garantizar un correcto anclaje, utilizar métodos mecánicos para abrir el poro o mediante métodos químicos (ácido clorhídrico diluido en agua al 5-10%). Aclarar con agua abundante y dejar secar. Aplicar una primera mano diluida al 15-20% en agua. Dejar secar. En la segunda mano utilizar el producto sin diluir o diluido un 5% con agua.

Superficies pintadas

En superficies viejas eliminar los desconchados, eflorescencias y restos de pintura mal adherida. Limpiar y eliminar restos de suciedad. En soportes muy porosos o pulverulentos sellar previamente con IMPRIMACIÓN FONDOS ABSORBENTES. Dejar secar. Aplicar la PINTURA DE PAVIMENTOS tal como se describe en el apartado anterior.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo y airless
Precauciones de aplicación	No aplicar a temperaturas por debajo de 7°C ni con humedad superior al 80%. Evitar la aplicación a pleno sol o con riesgo de lluvia en las siguientes horas. No aplicar sobre soportes demasiado fríos (<7°C) ni húmedos.
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	6 horas
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	La primera mano debe darse diluida un 20%. La segunda se puede aplicar directamente sin diluir o con una dilución del 5%
Limpieza de herramientas	Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	4 y 15 litros
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas entre 5 y 40°C en envase original cerrado.