BOLETIN TECNICO Ref 599XX Rev 01/2011

POLIMER PRO SELLADO Y **PEGADO**



SELLANTE ADHESIVO DE POLIMEROS HIBRIDOS

DEFINICION

Masilla sellante adhesiva de polímeros híbridos, monocomponente de bajo-medio módulo, especialmente indicado para sellado de todo tipo de juntas. Adhiere sobre la inmensa mayoría de productos de construcción, incluso con superficies ligeramente húmedas. Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad ambiental. Pintable, con mayoría de pinturas, y aplicable en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Cumple ISO 11600, clasificación F25HM
- Producto permanentemente elástico.
- Rápido curado.
- Aplicable sobre superficies húmedas.
- Máxima adhesión sobre múltiples sustratos.
- Elevada resistencia a rayos U.V. y al agua.
- Buena resistencia a productos químicos.
- Pintable, con la mayoría de pinturas.
- Sin isocianatos libres.
- Cartucho de plástico indeformable.
- Fácil aplicación entre +1°C y +40°C
- Una vez curado, resiste de -40°C a +90°C

APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas, verticales, horizontales e invertidas y pegado de baja responsabilidad sobre múltiples sustratos, tanto en interiores como exteriores en Construcción, Náutica, Industria y Automoción. Sellados en náutica, canalizaciones, climatización, prefabricados, juntas dilatación, sanitarios, carpintería, saneamientos, impermeabilización, decoración, etc. Sellado de vidrios autolimpiables (color negro).

■ MODO DE EMPLEO

Sobre superficies limpias, sanas y desengrasadas. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas. Aplicable con pistola manual o neumática entre +1°C y +40°C. Cortar la cánula aplicadora de forma adecuada para aplicar la cantidad suficiente para cubrir las juntas o uniones.

□ CONSERVACION

En condiciones normales de temperatura y humedad, mantiene sus propiedades durante 12 meses desde fecha de fabricación en su envase sin abrir.

LIMPIEZA

Producto fresco mediante disolvente anhidro tipo xyleno o tolueno. Una vez curado solo puede eliminarse mediante medios mecánicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Características del producto fresco

CARACTERISTICAS	METODOS		ECIFICA		
Aspecto	K30093	Pasta tixotrópica			
Color	K30093	Blan/Gris/Marrón/Negr			
Veloc. Extrusión s/20g	2,75bar/D=2mm	100	250	500	
Descuelgue en pared vertical (pulg.) Tiempo formación piel	ASTM-D-2202	0,0	0,1	0,3	
(min.)	K30027		35		
Velocidad curado (mm)	K 30028				
1 día		3			
2 días			5		

2. Características del producto curado (14 días 20°C 50% HR)

CARACTERISTICAS	METODOS	ESPECIFICACION MIN. TIPICA MAX.			
Dureza (Shore A) Resist. a tracción (MPa)	ISO 868-2003 ISO 37-2005	15	25 1,50	35	
Módulo a 100% alargamiento (MPa) Alarg a rotura (%)	ISO 37-2005 ISO 37-2005	0,30	0,50 400	0,80	

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada. tros productos con nuestras especificacio

