

APAREJO SINTÉTICO TITAN



Código de producto : 052

Descripción

Masilla plaste sintética de uso universal. Excelente preparado que elimina irregularidades, y nivela las superficies dejándolas lisas y en inmejorables condiciones para ser pintadas con esmaltes sintéticos, grasos, al agua, pinturas plásticas, etc., e incluso nitrocelulósicos TITAN.

Gran adherencia, tenacidad y buena extensibilidad. Secado rápido. Fácil lijado.

Campos Aplicación

Apropiado para toda clase de superficies, como la madera, hierro, etc., donde se requiera un acabado fino y de gran calidad.

Datos técnicos

Naturaleza	Sintética
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco, gris y blanco para madera (El aparejo blanco para madera es mas blando y permite su lijado en seco.)
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,96 - 2,04 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Métodos de aplicación	Espátula y brocha
Limpieza de utensilios	Aguarrás TITAN o Disolvente Sintéticos y Grasos.
Volumen Sólidos (UNE 48090)	68 - 71%
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Max. COV 250 g/l
Presentación	375 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.

Después de la aplicación del aparejo dejar transcurrir como mínimo 6 - 8 horas para el repintado con la pintura o esmalte de acabado, alisando o lijando previamente la superficie sellada.

También se puede utilizar como capa intermedia entre imprimaciones alquídicas y acabados con disolventes enérgicos de 1 o 2 componentes, evitando así el posible arrugado de la capa inferior.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

