



IMPRIMACION ANTICORROSIVA EPOXI

Dos componentes.

Código artículo: 076



Descripción

Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector. Base adecuada para los productos TITAN Yate.

Campos de aplicación

Sobre superficies sumergidas o en ambiente marino, especialmente de hierro, aluminio, acero inoxidable, etc., así como, madera y poliéster.

Datos técnicos

Acabado: Semi brillo

Color: Crema

Densidad: 1,30 - 1,35 Kg/l

Rendimiento: 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secas)

Secado a 23°C 60 % HR: 2,5 - 3 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 24 horas

Proporción de la Mezcla: Base: 4, Endurecedor: 1

Vida de la Mezcla a 23°C: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Dilución: Brocha y Rodillo: 5% , Pistola: 10 - 15%

Diluyente: Diluyente TITAN Yate

Limpieza de utensilios: Diluyente TITAN Yate

Espesor Recomendado: 60 - 70 μ secas (Hierro y aluminio mín 120 - 140 μ)

Condiciones de aplicación, HR<80%: 15 - 40 °C

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 32 °C

Volumen Sólidos: 47,5 - 48,5 %

Presentación: 4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

Superficies no preparadas: Poliéster: desengrasar a fondo con Diluyente TITAN Yate y lijar suavemente antes de

aplicar una capa de Imprimación anticorrosivo Epoxi TITAN Yate.

Metálicas:

Obra viva (sumergida): desoxidar y aplicar 1 capa de Imprimación Anticorrosiva Epoxi TITAN Yate. A partir de las 24 horas aplicar 3 - 4 capas de Imprimación Epoxi TITAN Yate (450 ?).

Superestructura: desoxidar y aplicar 2 - 4 capas de Imprimación Epoxi Anticorrosivo en intervalos de 24horas.

Madera: aplicar 2 capas de Imprimación Epoxi TITAN Yate diluyendo la 1ª capa con un 20% de Diluyente TITAN Yate.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar con chorro de agua dulce y aplicar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar por completo con Quitapinturas TITAN ó Decapante Patentes al Agua, seguida de un lavado con agua dulce y proceder como en superficie no pintada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 09/2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

