

Carcomas

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Protector curativo y preventivo de la madera contra carcomas.

Base disolvente incoloro desaromatizado.

Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **XYLAZEL Carcomas** su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

XYLAZEL Carcomas cumple la norma UNE 56402-EN46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73. Cumple la norma UNE 56408-EN22: Determinación de la eficacia curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus*.

Características

XYLAZEL Carcomas es un producto incoloro que da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.

- Muy fácil de aplicar.
- Rápida absorción del producto por la madera.
- No forma capa.
- Una vez seco no huele.

Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas y vallas, etc.).

Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%).

Ideal para objetos de arte, esculturas, etc., como protector preventivo y curativo de los ataques de carcomas.

Usos

Tratamiento superficial de la madera frente a carcoma. Uso ambiental exclusivamente por personal especializado, para envases superiores a 2,5 L. Uso por el público en general, para envases menores de 2,5L.

Uso por el público en general: Pincelado o inmersión. Uso ambiental por personal especializado: Pincelado, inmersión, pulverización o inyección.

Los locales o instalaciones, que almacenen, comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso especializado deben estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB)

Tonos de color

Incoloro transparente.

Tamaños de envases

25 L, 200 L y 1.000L.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,8 g/cm³

Viscosidad Muy fluido

Punto de inflamación >60°C

Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 48 horas aprox.

Recomendamos, cuando se estime necesario una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

En aplicaciones realizadas en autoclave, recomendamos dejar al menos una semana antes de proceder al barnizado con poliuretano y nitrocelulósicos.

Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco, la madera puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.

Dosis

•Como imprimación preventiva contra carcomas: 200 mL/m² en dos o más manos.

•Como imprimación curativa contra carcomas: 300 mL/m² en dos o más manos.

Modo de empleo

XYLAZEL Carcomas se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos.

Líquido, se puede aplicar a pincel, baño, pulverización e inyección por taladros que se realizan en la madera.

Maderas nuevas: Por pincelado, baño e inyección. La imprimación con **XYLAZEL Carcomas** debe darse en el taller antes de llevar la madera a la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

En maderas barnizadas y pintadas anteriormente: Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con **XYLAZEL Carcomas**.

Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con **XYLAZEL Carcomas**, la mayoría de los barnices, pinturas, lacas y lasures.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión o autoclave, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar.

Las colmenas y las saunas no deben ser impregnadas con **XYLAZEL Carcomas**.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra las carcomas.

Limpeza de útiles

Utilizar **DILUYENTE XYLAZEL**, white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los insectos xylófagos (carcomas) Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/03.

Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí

todos los casos individuales. En soportes en los que se des conozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel,s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

