



Mortero Decorativo

Recubrimiento Decorativo para dar Acabados
Lisos o Texturizados Sobre Muros
y Plafones, en Interiores y Exteriores

DESCRIPCION

El **Mortero Decorativo** es una pasta en polvo lista para usarse, compuesta de agregados de granulometría controlada de excelente calidad, mejorada con resinas, fibras y aditivos que brindan excelentes características de trabajabilidad, adherencia, impermeabilidad y apariencia al acabado final, pudiendo ser acabado liso o texturizado.

USOS

- Como recubrimiento final aplicado directamente sobre el sustrato de block, concreto, ladrillo, sillar, etc.
- Como pasta texturizada sobre afinados de yeso o mortero en interiores.
- Como acabado liso o texturizado en fachadas exteriores.

VENTAJAS

- Excelente manejabilidad.
- Solo se debe agregar el agua especificada y mezclar homogéneamente.
- Fácil control de materiales, ya que no se necesita agregar nada más que agua.
- Excelente adherencia sobre los diferentes sustratos como son: block, concreto, tabique, sillar, etc.
- Acabado impermeable.
- Excelente poder de cubrimiento.
- Fácil elaboración de texturizados.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. La superficie puede estar seca, húmeda o saturada, pero libre de encharcamientos.

En muros de block humedezca ligeramente la superficie.

En superficies de concreto o yeso, para tener una mejor adherencia, se debe sellar previamente la superficie con una resina **Adhesivo Multiusos** o **SikaLatex- N** diluido 5x1. Dejar secar 12 horas y aplicar la capa del **Mortero Decorativo**.

Preparación del producto:

Por cada saco de 40 kg, se le agregarán 8 litros de agua, mezclar durante 3 minutos, dejar reposar 3 minutos y remezclar nuevamente 5 minutos.

Aplicación:

1.- Sobre Block: Aplicar una capa de **Mortero Decorativo** de 3 a 4 mm según lo pida la superficie, cubriendo todo con una llana lisa, dejar secar la aplicación durante 12 horas.

Aplicar una segunda capa no mayor a 3 mm para dar el acabado final, si se desea un acabado texturizado, agregar grano de mármol del tamaño deseado.

2.- Sobre una superficie fina de concreto o yeso: Selle previamente la superficie con **Adhesivo Multiusos** diluido en agua (5X1).

Aplice el **Mortero Decorativo** con una llana lisa cubriendo toda la superficie con una capa no mayor a 5 mm, esta capa puede o no llevar grano de mármol del número que se desee, y cuando pierda plasticidad proceder a dar el texturizado.

Es recomendable hacer mosaicos de muestra sobre el sustrato a recubrir.

Rendimiento:

Aprox. de 6 a 9 m² por saco de 40 kg según la superficie a recubrir.

DATOS TECNICOS

Colores:	Blanco y Gris
Consistencia:	Pastosa
Densidad aprox:	2,2 kg/l
Vida útil (Pot Life) para 40 kg:	2 horas

PRECAUCIONES

Temperatura del sustrato: mínima 10°C, máxima 40°C.
Espesor máximo del recubrimiento: 8 mm.
Para obtener un buen desempeño se deben respetar los tiempos de mezclado.
No agregar más agua de la especificada.
No agregar ningún otro material al producto original.
Almacenar el material en un lugar seco y fresco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes de hule para el manejo del material, el contacto prolongado con él puede causar sensación de ardor.

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua, y si se presentan síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y requerir inmediatamente ayuda médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Seis (6) meses en su envase original cerrado, en lugar fresco, seco y bajo techo.

DCT-HT-1230-1232-12-01

ADVERTENCIA: Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al Departamento Técnico de Sika.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Oficinas Generales y Planta:
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920
Tel: 01(4) 2 38 58 00
Fax: 01(4) 2 25 05 37
www.sika.com
E-mail: sikamex@sika.com.mx

Regional Bajío
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920
Tels: 01(4) 238 58 12, 238 58 16,
238 58 15, 238 58 00
Fax: 01(4) 238 58 16, 225 05 37
E-mail: bajo.regional@mx.sika.com

Regional Guadalajara
Calle Toneles No.2761
Fracc. Industrial El Alamo
Guadalajara, Jal. C.P. 44490
Tel/Fax: 01(3) 666 28 02 ,
666 28 03 y 666 28 05
E-mail: sikagd@ika.com.mx

Regional Naucalpan
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 675
Fracc. Industrial Alce Blanco
Naucalpan, Edo. Mex. C.P. 53370
Tel: 01(5) 576 90 00 y 576 63 11
Fax: 01(5) 576 61 45
E-mail: sikanau@sika.com.mx

Regional Sureste.
Ejercito Mexicano Lote No.2
Col. Ejido 10 de Mayo Norte.
Boca del Río, Ver. C.P. 94297
Tel/Fax: 01(29) 2182-79,
01(29) 2186-79
E-mail: sikaver@sika.com.mx

Regional Monterrey
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León,
C.P. 66350
Tel: 01(8) 390 19 06 y 390 19 07
Fax: 01(8) 390 19 08
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Hermosillo
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tel/Fax: 01(6) 260 51 00,
01(6) 218 50 55
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

Regional Tijuana
Av. Abelardo L. Rodríguez No.10722
Local B, Zona Río. Tijuana, B.C.
C.P. 22320
Tel/Fax: 01(16) 634 76 95,
634 76 96 y 634 76 97
E-mail: sikatij@sika.com.mx