

KOLASOL[®]

morteros el sol s.l.



MORTEROL[®]

GLASS

DEFINICIÓN

Producto compuesto por cemento blanco, áridos de alta calidad con granulometría seleccionada y aditivos específicos, que le proporcionan al producto propiedades tales como: plasticidad, elasticidad, resistencia a los agentes atmosféricos, trabajabilidad, rápido fraguado, compatible con el uso de varillas, alta resistencia a la fisuración.

APLICACIONES

Producto diseñado especialmente para la unión de bloques de vidrio, tanto en interiores como en exteriores, compatible con el uso de varillas, se aplica fácilmente y su rápido fraguado permite el levantamiento de la pared y la limpieza posterior.

MODO DE EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta que se de una buena homogeneización, a razón de aproximadamente 6,4L por saco de 25 Kg.
- Dejar reposar la masa unos 5 minutos y reamasar.
- Asegurarse que los bloques de vidrio sean resistentes y estén exentos de polvo, suciedad, aceite, grasa, cera, etc....
- Aplicar de la manera tradicional con un palustre de albañil, tratando el bloque de vidrio como si fuera un ladrillo, e ir levantando la pared de bloques. Es importante el empleo de varillas de acero y crucetas de plástico para el armado.
- Una vez colocados y rejuntados los bloques, proceder a su limpieza con la ayuda de una esponja ligeramente humedecida.
- Retrasar la limpieza final 24h con la ayuda de un estropajo o un paño.

Morteros el Sol s.l.

Cno. Alarcos Km 0,300 C.P 13170 MIGUELTURRA (C.Real)
Tf:926240097; fax: 926240098 WWW.kolasol.com
Email: info@kolasol.com

RECOMENDACIONES

- ✓ No debe aplicarse por debajo de 5°C o por encima de 30°C, ni con riesgos de lluvias, vientos fuertes, sol directo y/o riesgo de heladas
- ✓ Respetar el agua de amasado



DATOS TÉCNICOS

- ✓ Densidad aparente en polvo : 1,25±0,1Kg/L
- ✓ Densidad aparente en pasta: 1,85±0,1Kg/L.
- ✓ Resistencia a compresión: >10 N/mm²
- ✓ Rendimiento: Aproximadamente 10 Kg./m², con bloques de 200mmx200mmx50mm
- ✓ Agua de amasado: Aprox. 6,4±0,1 L/saco

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Sacos de doble hoja papel kraft, con lámina plástica intermedia, contenido aprox. 25 kg colocados en palets de 64 sacos. Caducidad de hasta 12 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en lugar cubierto y seco.

Estas instrucciones de uso están dadas según nuestro honesto entender y no presupone compromiso. El consumidor debe verificar los productos de cara a su utilización. En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitaría al valor de la mercancía usada.

**telefono de atención al cliente:
926240098**

Morteros el Sol s.l.

Edición:1 rev1 (2010)

Cno. Alarcos Km 0,300 C.P 13170 MIGUELTURRA (C.Real)
Tf:926240097; fax: 926240098 WWW.kolasol.com Email:
info@kolasol.com

Pag 2 de 2