



Techmocrete FastFix

Hormigón por vía seca

DESCRIPCIÓN

Hormigón ultrarrápido para anclajes y reparaciones rápidas hecho a base de resinas especiales, áridos seleccionados y cementos especiales.

Tiene un endurecimiento muy rápido, una excelente adherencia sin puente de unión además de unas excelentes resistencias mecánicas a edades tempranas y a 28 días. Está exento de cloruros por lo que puede aplicarse en contacto con hormigón armado.

APLICACIONES

Está recomendado para los siguientes trabajos tanto en interior como en exterior:

- Anclaje de columpios, señales de tráfico, postes de cercado y todo tipo de elementos metálicos.
- Sellado de arquetas y relleno de todo tipo de huecos, en los que se necesite una puesta en servicio inmediata.

SOPORTE

Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible rugosos y libres de polvo, pintura, aceites, desencofrantes, etc.

MODO DE EMPLEO

1º Realizar el hoyo, agujero o hueco y completar con agua hasta la mitad aproximadamente.

2º Verter el contenido del saco hasta que empiece a fraguar.

3º Alisar la superficie con una llana.

4º Humedecer la superficie regándola durante las primeras horas.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes en base yeso.
- No aplicar en temperaturas extremas, por debajo

de 5º C ni por encima de 35º C.

- Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.
- No reamasar ni añadir más agua al microhormigón que haya perdido su consistencia.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado es de 1.9 kg/l de volumen relleno.

PRESENTACIÓN

Sacos de 30 kg (palé de 1200 kg).

COLOR

Gris.

ALMACENAMIENTO

El envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

DATOS TÉCNICOS

Granulometría (mm): 0/4

Densidad aparente pasta (g/cm³): 1.9

Resistencias a compresión (N/mm³):

24 horas ≥ 10

28 días 25

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.



Techmocrete FastFix: 1 de 1

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643

Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807

Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481

