

416 MORTERO COSMÉTICO



DESCRIPCIÓN:

KLEER KIM 416, es una pintura monocomponente en base cementosa, de fraguado normal y textura fina, especialmente formulado para reparaciones y nivelaciones cosméticas de hormigón de pequeño espesor (0-5 mm).

El K-416 está homologado para agua potable, presenta buena adherencia sobre hormigón, mortero y piedra. Tixotrópico, permite ser aplicado en paredes y techos sin descolgarse. Fácil puesta en obra, solo requiere ser amasado con agua. Acabado muy liso, sin rugosidad y de color similar al hormigón. Resistente al agua y a la intemperie. No tóxico. No presenta fisuración. Permite ser pintado encima.

APLICACIONES:

El K-416, puede ser usado como pintura de reparación cosmética, especialmente indicado para el tratamiento estético de defectos motivados por: Irregularidades motivadas por desprendimientos de la lechada superficial, pequeños desconchones, nidos de grava, roturas de aristas, pequeñas fisuras, etc.

Nivelación de superficies de mortero, hormigón y piedra en pequeño espesor.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie: La superficie a reparar debe estar limpia, exenta de material suelto, pinturas, grasas, desencofrantes y en general libre de todo elemento que dificulte la adherencia al soporte. La superficie debe humedecerse abundantemente antes de la aplicación pero sin formar charcos.

K-416, se amasa en una proporción de 5.8 a 6.5 litros de agua por 25 kg de producto en función de la consistencia deseada. El amasado se realizará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad. Verter en un recipiente limpio el agua, e ir añadiendo gradualmente K-416 hasta formar una pasta densa, homogénea y sin grumos. Si durante el transcurso de la aplicación la mezcla se espesara, bastará con reamasarla sin añadir más agua para recuperar parte de la trabajabilidad original.

Aplique el K-416 con una brocha tipo pintura, o con pistola si lo prefiere. Dé una capa nivelando completamente, asegurando la total cobertura de la superficie. No retoque posteriormente. (Repita si es necesario cuando haya secado, K-416 asegura una buena unión y un acabado muy fino. Puede aplicarse a llana o espátula según el tipo de trabajo a realizar. La terminación superficial deberá hacerse a partir del momento en el que el mortero comienza su fraguado.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Es necesario proteger el K-416 de la lluvia y heladas durante las primeras horas. No añadir nuevos materiales a la mezcla preparada. No utilizar restos de amasadas previas. En tiempo caluroso regar la superficie restaurada para favorecer el curado y evitar las desecaciones excesivas. No aplicar espesores mayores de 5 mm por capa. No es válido para reparaciones estructurales.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 1.8 a 2.0 kg/m² y mm de espesor

PRESENTACION:

Envases de 25 kg

NO INGERIR