

PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 860

Interiores - Exteriores. Semi Mate.



Código de producto : 860

Descripción

Pintura especial para la señalización horizontal de tráfico, aportando máxima cubrición y resistencia a la abrasión.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Modificada
Acabado	Semi mate
Color (UNE 48073)	Blanco RAL 9016, Amarillo RAL 1023, Azul RAL 5017
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,27 - 1,48 Kg/l según color
Rendimiento	7 - 10 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 20 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Métodos de aplicación	Brocha, Rodillo y Pistola. Airless
Dilución	Brocha: 5 - 10 %, Rodillo: 5 - 10 %, Pistola: 20 - 25 %, Airless(Datos orientativos): 0 - 5 %
Diámetro Boquilla	Pistola: 2,5 - 3 mm, Airless(Datos orientativos): 0,021□ - 0,028□
Presión Boquilla	Pistola: 3 - 4 bar, Airless(Datos orientativos): 175 - 200 bar
Diluyente	Diluyente 872 y 873
Limpieza de utensilios	Diluyente 872 y 873
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	26 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	47 - 52 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Presentación	4 l y 20 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase (especialmente en aplicación con airless). Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No debe aplicarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura.

En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo el **Aditivo Antideslizante**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Hormigón y cemento: Debe estar totalmente fraguado (28 días). Eliminar los restos de material antes de aplicar.

Piedra o similar: Limpiar a fondo con agua dulce a presión. Dejar secar y aplicar directamente.

Asfalto: Aplicar directamente, su resistencia al sangrado es buena.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar con agua dulce a presión, secar, lijar suavemente y eliminados los restos del lijado, aplicar la **Pintura de Señalización 860**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

