

RENOVADOR BORDES PICINAS



DESCRIPCION

Pintura en medio disolvente de buena calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho puras para el pintado de bordes de piscinas de obra nueva, o que ya hayan sido pintadas con pintura a base de clorocaucho

PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas; así como buena cubrición, rendimiento, aplicación y secado. Antideslizante.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de bordes de piscinas de obra nueva, o ya pintadas con una pintura a base de clorocaucho.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores: Blanco.

Acabado: Rugoso (antideslizante) y mate.

Nivelación: Buena.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Buena.

Secado: 25 ± 15 minutos 25 ± 8°C.

Repintado: 5 horas mínimo.

Viscosidad: 90 +/- 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/-10°C (UNE 48.076).

Densidad: 1,56 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento:

7-11 m² / lt y mano.

5-7 m² / Kg y mano.

Dureza: Excelente.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho Piscinas o Disolvente Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar el polvo, los desconchados, etc. y siempre deben estar las superficies completamente secas antes de pintar. Pintadas: con esta pintura o con otra de calidad clorocaucho, eliminar las partes en mal estado y limpiar y dejar secar la superficie.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajando con Disolvente Clorocaucho Piscinas (15-20%) y una segunda mano con un 5% aproximadamente.

Se aplica a brocha o rodillo, evitando las superficies calientes o el pleno sol para asegurar una aplicación correcta.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Para diluir el producto, emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho Piscinas.

PRESENTACION

Disponible en envase de 4 litros.
Color: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 10/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
