

7.1.4 BETOPRIMER

Imprimación para la mejora de la adherencia en sellados.

BETOPRIMER es una imprimación líquida de baja viscosidad, que se utiliza como tratamiento previo para la mejora de la adhesión de todo tipo de sellantes como siliconas, acrílicos, híbridos y los sistemas de poliuretano BETOFLEX.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Juntas sometidas a esfuerzos y movimientos importantes.
- Aplicaciones de responsabilidad y soportes complejos.
- Juntas sometidas a inmersión permanente.

Imprimación para soportes porosos en el:

- Sellado de juntas de dilatación.
- Sellado de juntas en pavimentos y suelos.
- Sellado de elementos prefabricados de hormigón.
- Relleno de grietas y fisuras.

PROPIEDADES

- Su alta fluidez y baja viscosidad, le confiere gran poder de penetración y la hace fácilmente aplicable.
- Excelente adherencia al hormigón y los soportes porosos.
- Alto rendimiento
- Monocomponente de aplicación directa.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:

Las juntas deben estar secas y limpias, sin partículas extrañas ni restos de pinturas, desencofrantes, polvo, grasas, lechadas de cemento, imprimaciones antiguas o restos de masillas.

En caso de desconchones o roturas en los labios de las juntas, reparar previamente con masilla epoxi BETOPOX 920P o mortero BETEC 905R.

Es muy aconsejable, previo a la aplicación, colocar cinta adhesiva perfiladora en los labios de las juntas a fin de evitar manchas de producto.

Aplicación:

Se aplicará a brocha o pincel y sobre el 100% de la superficie, dejando Transcurrir un tiempo mínimo se secado, antes de proceder al sellado. Si se sobrepasa el tiempo máximo de espera, la imprimación pierde su eficacia y se deberá aplicar una segunda capa.

Los tiempos de espera se detallan en la tabla de Datos Técnicos adjunta.

La aplicación de la imprimación deberá realizarse antes de la colocación en su sitio del fondo de junta ROUNDEX.

Limpieza de Herramientas:

El producto fresco puede eliminarse con disolvente BETOXYL. Una vez curado solo puede eliminarse mecánicamente.

CONSUMO

El consumo estimado de BETOPRIMER es de 200-250 gr/m², que equivale aproximadamente a 5g. por metro lineal de junta y centímetro de profundidad.

Estos consumos son teóricos y dependen de la porosidad y estado del soporte, debiendo ajustarse en obra.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 kg.

ALMACENAMIENTO

18 meses en su envase original, cerrado en lugar cubierto en condiciones normales de temperatura y humedad.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

- La humedad del soporte será inferior al 5%.
- Después de cada uso, cerrar bien el envase, manteniéndolo abierto el menor tiempo posible.
- No añadir disolventes ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del producto.

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Aspecto | Líquido transparente | |
| Color | Amarillento | |
| Densidad (g/cm ³) | Aprox. 0,9 | |
| Tiempos de espera | Mínimo | 5 minutos |
| | Máximo | 30 minutos |
| Temperatura de aplicación | +5°C y +40°C | |

SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.betec.es



www.propamsa.es
www.betec.es

PROPAMSA S.A.U.
C/ Ciments Molins s/n, Pol. Ind. Les Fallules
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49
info@betec.es

