

## 1. DESCRIPCIÓN

Pintura plástica acrílica de alta calidad para piscinas

## 2. USOS Y APLICACIONES

La aplicación no debe hacerse al sol y la temperatura ambiente deberá ser inferior a los treinta grados centígrados.

Una vez pintada, la piscina no deberá ser rellenada hasta transcurrida una semana en verano o dos semanas en invierno.

## 3. CARACTERÍSTICAS

- Muy buena cubrición.
- Perfecta adherencia sobre la mayoría de las superficies.
- Cómoda brochabilidad.
- Máxima resistencia a los productos químicos de mantenimiento.

## 4. DATOS TÉCNICOS

- Acabado: Azul, ligeramente satinado.
- Densidad:  $1,3 \pm 0,05$  kg./litro.
- Lavabilidad: Total.
- Limpieza: Con agua.
- Secado: Al tacto aproximadamente 3 horas. Entre capas 24 horas.

## 5. MODO DE EMPLEO

- Las superficies deben estar secas, limpias de aceites, grasas, polvo o cualquier otro contaminante. La lechada suelta debe eliminarse. Si la superficie carece de porosidad y rugosidad deberá procederse a un devastado mecánico o mediante ataque químico con nuestros limpiadores RURAPID/RAPIDOL seguido de un enjuagado con abundante agua.
- En la primera mano conviene diluir la pintura con un 10 a 15% de agua, de forma que la pintura penetre mas en el poro, tapándolo y evitando la formación de ampollas en la capa impermeable de pintura.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C, ni humedad relativa superior al 85%.
- No aplicar ante la previsión de lluvias antes del secado total.
- Antes de llenar la piscina, esperar de 3 a 4 días desde el secado de la pintura.
- La primera capa debe ser dada con brocha, para lograr la máxima penetrabilidad de la pintura en la superficie y la segunda capa puede ser dada a rodillo. Entre mano y mano deben transcurrir cuatro horas.

## 6. RENDIMIENTO/CONSUMO

De 0,250 a 0,5 kgs/m<sup>2</sup> capa según soporte.

## 7. ENVASADO

De 1, 5 y 30 kg., envases metálicos con recubrimiento epoxi protector.

## 8. SEGURIDAD E HIGIENE

CRYLTOP PISCINAS deberá almacenarse dentro de bidones cerrados de modo hermético y en lugar protegido contra las heladas. Las brochas y herramientas que se han utilizado para su aplicación, deben lavarse, enseguida después de ésta, con agua. Las manchas de CRYLTOP PISCINAS seco pueden quitarse con RURAPID y DECAMAR.

## 9. OBSERVACIONES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Ruderil Ibérica de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Ruderil Ibérica.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Ruderil Ibérica se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

### Ruderil Ibérica

#### Central-Fábrica

C/. Colada de Pozuelo, 1  
Pol. Industrial Ventorro del Cano  
28925 Alcorcón  
Teléf. 91 63 318 81  
M40 salida 36 - Madrid - Spain  
[madrid@ruderil.com](mailto:madrid@ruderil.com)

#### Delegación Norte

C/. Can, 31-33  
La Flecha  
47195 Arroyo de La Encomienda  
Teléf. 983 407 614  
Valladolid-Spain  
[valladolid@ruderil.com](mailto:valladolid@ruderil.com)

### Ruderil Andina

#### Sede Ruderil Andina

C/ 64, N.º 27-23  
Bogotá - Colombia  
Teléf. (+57) 315 893 85 19  
[bogota@ruderil.com](mailto:bogota@ruderil.com)