

S04 Esmalte

Clorocaucho Piscinas

NATURALEZA

Esmalte fabricado con resinas de clorocaucho.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,25-1,50 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	6-8 m ² /litro
Repintado:	6-8 horas
Diluyente:	Disolvente Clorocaucho
Colores:	Blanco, gris, negro, verde, rojo y azul piscinas

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Clorocaucho se caracteriza por su excelente resistencia a los agentes agresivos, agua, algas y mohos.
- Proporciona acabados de gran adherencia, muy buena dureza y con un secado rápido, en superficie y en profundidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades se recomienda, para interior y exterior, para la protección de todo tipo de soleras de hormigón, señalización vial, etc..., así como para la protección de piscinas.

S04 Esmalte

Clorocaucho Piscinas

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas en mal estado (deficiente adherencia al soporte), así como seca. La temperatura de aplicación oscilará entre 10-30°C, no aplicar con sol directo evitando las horas de más calor ya que podrían aparecer burbujas e hilos disminuyendo la adherencia de la pintura. Aplicar preferentemente a primeras horas del día.

- Piscina Nueva: Dejar transcurrir 1 mes antes de pintar, el hormigón o mortero tiene que estar totalmente fraguado. Lavar la superficie y limpiarla convenientemente eliminando la suciedad acumulada. Aplicar la primera mano diluida con un 15% de Disolvente Clorocaucho. La segunda mano a las 24 horas con una dilución entre un 5-10%.

- Piscina Usada: Si la piscina está pintada, eliminar por medios mecánicos la que esté en mal estado y mal adherida el soporte; lavar la superficie con una mezcla de sulfamán y agua en una proporción 1/1 y frotar la superficies hasta eliminar toda la suciedad existente. Enjuagar con agua hasta que no haya restos de la mezcla anterior. Dejar secar y aplicar el producto como en la piscina nueva.

- No llenar la piscina antes de 1 semana.

S04 Esmalte

Clorocaucho Piscinas

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 y 25 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04