

FICHA TÉCNICA

XILODEX FONDO INCOLORO

Art. 8571



DESCRIPCIÓN

Fondo protector para madera a base de resinas modificado en base solvente para ser utilizado contra hongos decolorantes o del azulado y hongos basidiomicetos que atacan la madera. Penetra fácilmente en la madera, es regulador de humedad y proporciona una preparación para su posterior tratamiento con barnices y protectores de acabado.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- ◆ Impregnante
- ◆ Evita los hongos del azulado
- ◆ Evita los hongos de pudrición

USOS

Interior/Exterior

Utilizar sólo en madera para ser usadas en interiores o bajo cubierta con riesgo de humectación, o maderas usadas en el exteriores donde puedan estar expuestas a la humedad, pero sin entrar en contacto con el suelo, o con agua dulce o salada.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro .

Formato: 750 ml , 2,5 L y 20 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

Materia activa: 0.75% IPBC(3-yodo-propinilbutilcarbamato), 0.24% Propiconazol.

Disolventes: 83.96% Nafta de petróleo.

Otros compuestos: Disolventes y excipientes c.s.p...100%

Densidad: 0,81 ± 0,02 gr/cc a 25º C.

Secado: (según espesor aplicado y temperatura ambiente)

Total: 12 horas*

Repintado: A partir de las 24 horas.

(*)El tiempo de secado es orientativo, ya que depende mucho de la absorción de la madera y el grado de humedad ambiente, recomendamos verificar el secado antes de proceder a la aplicación de una nueva mano.

Tratamiento de la superficie posterior: Transcurridas 24 horas de la aplicación del producto y el secado de la madera tratada se debe aplicar un recubrimiento final. Ya sea un Protector de madera poro abierto o un barniz de acabado. Este recubrimiento deberá ser periódicamente revisado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

Número de capas: 2 o más manos o dosis. Dependiendo del tipo aplicación y la retención de la madera

Dosis máxima de aplicación:

Tratamiento superficial: 180-220 ml/m² (146-178 g/ m²).

Tratamiento en profundidad (sistema vacío-presión): 38.0 -45.6 Kg/ m³.

Útiles de aplicación: Pincel, Brocha, rodillo, pistola, aplicación por flujo o spray automatizado.

Dilución: Producto listo al uso. No diluir

Limpieza: Disolvente para sintéticos.

Repintado: El repintado de este producto es posible con la mayoría de producto base solvente y agua. Sin embargo en productos de nuestra competencia, se aconseja una prueba previa.

PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad). No aplicar sobre maderas tropicales o excesivamente resinosas, ya que se puede producir problemas de secado.

Superficies sin pintar:

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo. Deben estar exentas de polvo, limpias y secas

Maderas barnizadas: Eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta. Todos los acabados deben eliminarse por completo. Si la madera esta gris o deteriorado, se debe lijar hasta una superficie limpia y sólida. La madera debe ser protegida contra las heladas durante el tratamiento. No aplicar en ambientes húmedos o si la lluvia es inminente. El producto debe ser aplicado de manera uniforme, con el fin de obtener mejores resultados.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO

Remover antes de usar. No diluir. Aplicar en dos o más manos en el sentido de la veta. Aplicar la primera mano y transcurridas 24 horas la otra mano. Repetir el proceso hasta la dosificación requerida. Verificar que el producto no esté húmedo ya que el secado depende de la dureza de la madera y la humedad ambiente. Evitar excesos de producto.

No debe utilizarse en maderas que entren en contacto directo con el suelo. No debe utilizarse el producto en maderas que se encuentren en proximidades del medio acuático (curso de aguas, lagos, etc.) para así proteger los organismos que viven en el agua.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

EFICACIA, USOS AUTORIZADOS Y CONDICIONES DE EMPLEO DEL PRODUCTO BIOCIDA:

Tratamiento Protector de madera líquido (TP8). Para uso Público general / profesional; envases: 0.750 ml y 2.5 L. y Profesional / Profesional especializado / industrial envases de 20 L. NUMERO DE REGISTRO: ES/BBS(RM)-2014-08-00249. ROEBS B-0300-E.

Tratamientos de la madera para las clases de uso 2 y 3 (Norma europea EN335-1). Organismo diana, eficacia y desarrollo de resistencias: Hongos decolorantes o azulado de la madera. Basidiomicetos destructores de la madera. EL Xilodex Fondo es un producto eficaz contra los hongos basidiomicetos en el tratamiento superficial y en profundidad, Y contra los hongos del azulado de madera en los tratamientos superficiales. No se ha observado ni se espera un desarrollo de la resistencia del producto.

Es un producto peligroso para murciélagos. Todos los murciélagos están protegidos en España por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Antes de tratar cualquier estructura que pueda ser usada por murciélagos debe consultarse a la administración competente en gestión de especies amenazadas.

No se debe utilizar este producto para la aplicación en saunas y colmenas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. No debe de usarse el producto contra otros agentes nocivos, ni en dosis superiores a las indicadas en las instrucciones de uso. No debe usarse el producto contra otros agentes nocivos, ni en dosis superiores a las indicadas en las instrucciones de uso.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar ropa protectora adecuada y guantes. Lave la piel tras el trabajo o manipulación del producto. El producto deberá permanecer bien cerrado en su envase y no podrá ser transvasado a otro envase diferente. No deberá mezclarse con otros productos químicos. No podrá aplicarse a madera destinada a estar en contacto con alimentos.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN: Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. Posteriormente deberán de gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y a través de gestores de residuos autorizados

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE: Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono: +34.91.562.04.20
Número de registro es/bbs (rm)-2014-08-00249

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

NORMATIVA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/f): Límite 2010: 700 g/l. Contenido máx. en COV: 700 g/l.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>